

CENTURY^{MD}

PEINTURE INTÉRIEURE DE PETIT LOT K030

Century est la première peinture mate qui produit une couleur d'une richesse incomparable et au fini étonnamment doux au toucher. Pour obtenir ce fini unique, ce produit est fabriqué en petites cuvées selon une formule précise de nos maîtres-artisans. Cette peinture novatrice est offerte dans une collection soigneusement choisie de 75 couleurs prêtes à poser.

CARACTÉRISTIQUES

- La capacité d'application supérieure de Benjamin Moore
- Étalement lisse sans le moindre effort
- Nivellement uniforme des coups de pinceau pour des retouches invisibles
- Rendement exceptionnel à l'état humide et sec
- Fini mat somptueux et doux au toucher
- Admissibilité aux crédits LEED^{MD} v4

USAGES RECOMMANDÉS

Les applications en milieu résidentiel qui exigent un fini mat de qualité optimale. Panneaux muraux et plâtre neufs ou déjà peints, ou bois lisse apprêté ou déjà peint.

RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer lorsque la température ambiante et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas appliquer dans les endroits très humides, comme les salles de bains et les cuisines ou les aires très achalandées.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

COULEURS : — STANDARD :	FICHE TECHNIQUE ◊	COULEURS PÂLES
75 couleurs prêtes à poser	Type de liant	Latex 100 % acrylique exclusif
	Type de pigment	Dioxyde de titane
	Solides par volume	45 %
	Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée	37,1 – 41,8 m ² (400 – 450 pi ²)
	Épaisseur de feuil recommandée	– Humide 3,8 mils – Sec 1,7 mils
— BASES À TEINTER :	Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.	
S. O.	Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	
	– Non collant au toucher	1 heure
	– Prêt à recouvrir	1-2 heures
CERTIFICATIONS ET QUALIFICATIONS :	Les surfaces peintes peuvent être lavées à l'eau et au savon doux deux semaines après l'application. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.	
Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés	Mode de séchage	
Qualifie pour le crédit LEED ^{MD} v4	Évaporation et coalescence	
Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	Viscosité	
Certificat d'émission CDPH v1	95 ± 5 KU	
	Point d'éclair	
	Aucun	
	Lustre/Éclat	
	Mat (0-4 à 60°)	
	Température de la surface à l'application	– Min. 10° C (50° F) – Max. 32° C (90° F)
	Dilution	
	Ne pas diluer	
	Diluant de nettoyage	
	Eau propre	
	Poids par contenant de 3,79 L	4,53 kg (10 lb)
	Température d'entreposage	– Min. 4,4 °C (40 °F) – Max. 32 °C (90 °F)
	COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)	
	44 g/L	

◊ Les valeurs indiquées sont celles des couleurs pâles. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

PEINTURE INTÉRIEURE DE PETIT LOT AU FINI MAT DOUX AU TOUCHER CENTURY^{MD} K030

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture non adhérente ou écaillée, puis poncer pour amincir les rebords. Dépolir les surfaces lustrées. Les cloisons sèches doivent être dépourvues de poussière de ponçage.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Enlever la poudre et les particules non adhérentes avant d'apprêter ou de peindre.

SUBSTRATS DIFFICILES À TRAITER : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore^{MD} ou un représentant aux architectes pour trouver le produit approprié.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

SYSTÈMES D'APPRÊT ET DE FINITION

La peinture intérieure de petit lot Century^{MD} est auto-apprêtante sur la plupart des surfaces. Benjamin Moore recommande l'application de deux couches pour obtenir la couleur, le lustre et la texture désirés et pour optimiser la performance du feuil.

PLÂTRE ET PANNEAUX MURAUX

APPRÊT : Apprêt-Tout^{MD} à haut pouvoir couvrant Avant-Première^{MC} (K046) ou peinture intérieure de petit lot au fini mat doux au toucher Century^{MD} (K030).

FINITION : Deux couches de peinture intérieure de petit lot au fini mat doux au toucher Century^{MD} (K030).

PRODUITS EN BOIS ET EN BOIS D'INGÉNIERIE LISSES

APPRÊT : Pour les bois non sujets aux saignements, utiliser l'Apprêt-Tout^{MD} latex Avant-Première^{MC} (F023) ou l'Apprêt-Tout^{MD} à haut pouvoir couvrant Avant-Première^{MC} (K046).

FINITION : Deux couches de peinture intérieure de petit lot au fini mat doux au toucher Century^{MD} (K030).

TOUS SUBSTRATS À REPEINDRE : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

APPLICATION

MÉLANGE DE LA PEINTURE : Bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. Appliquer deux couches pour obtenir la couleur, le lustre et la texture désirés et pour optimiser la performance du feuil. Pour maximiser les résultats, utiliser un pinceau à soies de nylon et polyester ou un rouleau à poils de 9,5 mm (3/8 po) Century^{MD} de Benjamin Moore^{MD}, ou un produit de qualité équivalente. Appliquer généreusement d'une section non peinte jusqu'à une section peinte. Ce produit peut également être pulvérisé.

PULVÉRISATION SANS AIR : 1 500 – 2 500 psi; buse : 0,013-0,017.

DILUTION/NETTOYAGE

Il n'est pas nécessaire de diluer. Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants. Nettoyer les pinceaux, rouleaux et autres applicateurs immédiatement après usage à l'eau tiède savonneuse. Rincer l'équipement de pulvérisation à l'essence minérale pour éviter qu'il ne rouille ou suivre les directives provinciales ou municipales en matière d'utilisation de solvants.

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL**

**CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE
PRODUIT POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ.**