



MOOREPRO^{MD}

PEINTURE D'INTÉRIEUR LATEX

SEMI-LUSTRE K194

Caractéristiques

- Peinture de qualité conçue pour les applications à petit budget
- Magnifique fini semi-lustre permanent
- Fini lisse et uniforme
- Entretien facile
- Idéal pour une application au pulvérisateur
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Application facile
- Nettoyage à l'eau savonneuse

Usages recommandés

Surfaces intérieures en plâtre, bois et métal, ainsi que panneaux muraux.

Description générale

Une peinture latex d'intérieur au fini semi-lustre durable et facile d'application, conçue pour les murs, les plafonds et les moulures.

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :

Blanc seulement.
(Peut être teinté avec un maximum de 2 oz liq. de colorants Inspiration Couleur^{MD} de Benjamin Moore^{MD} par 3,79 L.)

— Bases à teinter :

Non offertes.

— Couleurs spéciales :

Contactez un représentant Benjamin Moore.

Certification :

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.

CENTRE D'INFORMATION À LA CLIENTÈLE :

1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca

Fiche technique ◊

Blanc

Type de liant Latex additionné d'acrylique

Pigment Type Dioxyde de titane

Solides par volume 31 %

Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée 32,5 – 37,2 m² (350 – 400 pi²)

Épaisseur de feuil – Humide 4,5 mils recommandée – Sec 1,4 mil

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage – Sec au toucher 2 heures à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR – Prêt à recouvrir 12 heures

Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.

Mode de séchage Évaporation, oxydation

Viscosité 96 ± 2 KU

Point d'éclair S/O

Éclat/Lustre Semi-lustre

Température de la surface à l'application – Min. 10 °C (50 °F) – Max. 32 °C (90 °F)

Dilution Eau propre

Diluant de nettoyage Eau propre

Poids par 3,79 L 4,9 kg (10,7 lb)

Température d'entreposage – Min. 4,4 °C (40 °F) – Max. 35 °C (95 °F)

Composés organiques volatils (COV)

138 g/L

◊Les valeurs indiquées sont pour le blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches, et exemptes de graisse, cire, rouille, peinture écaillée et moisissure. Éliminer les matières sableuses ou poudreuses qui peuvent se dissoudre à nouveau au contact de l'eau. Les surfaces lustrées doivent être dépolies par ponçage. Appliquer l'apprêt-scellant d'intérieur latex MoorePro^{MD} (K190) sur les surfaces neuves de plâtre et les panneaux muraux. Le bois neuf, les endroits réparés, le vieux plâtre non peint, le métal et les surfaces en mauvais état doivent être recouverts de l'apprêt Benjamin Moore^{MD} approprié.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé ou précoulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs. Enlever la poudre et les particules non adhérentes avant d'appliquer l'apprêt.

Substrats difficiles à traiter : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver le produit approprié.

AVERTISSEMENT : L'enlèvement des vieilles couches de peinture par raclage, ponçage, sablage ou autre peut entraîner le dégagement de poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES ET NOTAMMENT DES DOMMAGES AU CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Utiliser un équipement de protection adéquat conforme aux normes NIOSH pour réduire le risque d'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille humide. Avant de commencer le travail, consultez les mesures de protection pour vous-même et votre famille sur le site de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/prod/paint-peinture_f.html.

Systemes d'apprêt et de finition

Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées, et les surfaces déjà peintes peuvent être apprêtées ou retouchées au besoin. Pour favoriser son pouvoir couvrant et lorsqu'un changement marqué de couleur est désiré, colorer l'apprêt dans une teinte semblable à celle de la couche de finition. **Remarque :** Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant Benjamin Moore.

Produits en bois et en bois d'ingénierie

Apprêt : Apprêt-scellant d'intérieur latex MoorePro^{MD} (K190) ou apprêt alkyde tout usage Avant-Première^{MC} (K024).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Cloisons sèches

Apprêt : Apprêt-scellant d'intérieur latex MoorePro^{MD} (K190), Apprêt-Tout 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (F/K023) ou apprêt 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (K046).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Plâtre

Apprêt : Apprêt-Tout 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (F/K023) ou apprêt 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (K046).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Maçonnerie brute ou texturée

Apprêt : Bouche-pores latex Super Spec^{MD} (K160) ou bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Super Spec^{MD} (K206).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Béton lisse coulé ou précoulé

Apprêt : Apprêt-scellant d'intérieur latex MoorePro^{MD} (K190), Apprêt-Tout 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (F/K023) ou apprêt 100 % acrylique Avant-Première^{MC} (K046).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Métaux non peints (ferreux)

Apprêt : Apprêt acrylique pour métaux Super Spec HP^{MD} (KP04), apprêt alkyde pour métaux Super Spec HP^{MD} (KP06) ou apprêt anti-rouille Avant-Première^{MC} (K163).

Finition : Une ou deux couches de peinture d'intérieur latex au fini semi-lustre MoorePro^{MD} (K194).

Tous substrats à repeindre : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

Application

Mélange de la peinture : Bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches.

Application : Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau en nylon et polyester ou un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore^{MD}, ou un applicateur de qualité équivalente. Appliquer généreusement à partir d'une surface non peinte jusqu'à une surface fraîchement peinte. Ce produit peut aussi être pulvérisé.

Pulvérisation sans air : Pression : 1 500 – 2 500 psi
Buse : 0,011 - 0,015

Dilution et nettoyage

Il n'est pas nécessaire de diluer, mais si des propriétés d'application particulières sont désirées, utiliser une petite quantité d'eau propre. Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.

Nettoyer les applicateurs à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

Utiliser uniquement dans une zone bien aérée. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.