



# REGAL<sup>MD</sup> SELECT

## EXTÉRIEUR À HAUT POUVOIR

### GARNISSANT PEU LUSTRÉ K401

#### Caractéristiques

- Excellent pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Application à basse température jusqu'à 1,6 °C
- Excellente tenue de la couleur
- Peinture autoapprêtante
- Résistance à la décoloration, au craquelage, au pelage et à la formation de moisissure sur la surface du feuil

#### Usages recommandés

Surfaces d'extérieur suivantes : parements de bois, panneaux de fibres dures, amiante-ciment, bardage de cèdre, vinyle ou aluminium; brique non émaillée; béton; stuc; blocs de béton et métal apprêtés.

#### Description générale

Une peinture d'extérieur latex 100 % acrylique autoapprêtante à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré de qualité supérieure conçue pour une multitude de surfaces extérieures. Elle offre une adhérence exceptionnelle et une résistance accrue à la moisissure et aux taches, en plus de s'appliquer facilement au pinceau, rouleau ou pulvérisateur. Ses excellentes propriétés de fluidité et d'étalement en font un fini protecteur d'une durabilité incomparable.

#### Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 1,6 °C (35 °F)
- Ne pas utiliser à l'intérieur.

#### Renseignements sur le produit

##### Couleurs — Standard :

Blanc (01)  
(Peut être teinté avec un maximum de 2,0 oz liq. de colorants Gennex<sup>MD</sup> de Benjamin Moore<sup>MD</sup> par contenant de 3,79 L.)

##### — Bases à Teinter :

Teinter les bases 1X, 2X, 3X, et 4X avec Gennex<sup>MD</sup> de Benjamin Moore<sup>MD</sup>

##### — Couleurs Spéciales :

Consulter un représentant Benjamin Moore.

##### Certifications et qualifications :

##### Conformité en matière de COV au Canada

- Master Painters Institute MPI n<sup>os</sup> 10 et 15
- Essai réussi à la pluie battante ASTM D6904 (une couche d'apprêt pour maçonnerie et une couche de K401) : gain de poids de 10,3 g
- Essai réussi de résistance aux alcalins ASTM D1308 (une couche d'apprêt pour maçonnerie et une couche de K401)
- Essai réussi de résistance à la moisissure ASTM D3273 : aucune prolifération
- Essai réussi de résistance à la moisissure ASTM D3274 : aucune prolifération
- Essai de perméabilité à la vapeur d'eau ASTM D1653 : 38,93 perms
- Essai réussi de flexibilité ASTM D522 : aucune fissure
- Essai de résistance à la traction ASTM D2370 : 809 psi, 420 % d'allongement

**GARANTIE LIMITÉE À VIE:** Benjamin Moore & Cie Limitée garantit que lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions sur l'étiquette, ce produit : 1. ne se soulèvera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, 2. ne pèlera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, et 3. résistera à l'usure ou aux intempéries sans jamais exposer l'ancienne couche de peinture. Cette garantie limitée sera valable aussi longtemps que vous demeurerez dans votre maison et s'appliquera uniquement à l'acheteur d'origine de la peinture résidentielle. Cette garantie limitée est incessible. Si le produit utilisé conformément aux instructions sur l'étiquette pendant la période de garantie n'offre pas le rendement susmentionné, Benjamin Moore & Cie Limitée l'échangera sans frais sur présentation de la preuve d'achat (reçu original) contre un produit équivalent ou comparable. Dans la mesure où nous ne pouvons contrôler la préparation de la surface ou l'application du produit, cette garantie limitée ne couvre pas les coûts de la main-d'œuvre employée pour l'application de la peinture. Benjamin Moore & Cie Limitée ne sera en aucun cas tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs, y compris le préjudice financier. Cette garantie limitée vous confère des garanties juridiques spécifiques et s'applique aux produits vendus au Canada. Vous pouvez également bénéficier d'autres garanties, lesquelles peuvent varier d'une province à l'autre. **EXCEPTION FAITE DE CE QUI PRÉCÈDE OU CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE QUI VOUS EST OFFERTE PAR BENJAMIN MOORE & CIE LIMITÉE POUR CE PRODUIT, ET ELLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ELLE DÉCOULE DE L'APPLICATION D'UNE LOI OU AUTREMENT.**

##### Fiche Technique

##### Base Pastel

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Type de liant      | Latex 100 % acrylique |
| Type de pigment    | Dioxyde de titane     |
| Solides par volume | 43,0 %                |

|   |   |
|---|---|
| Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée | 23,3 – 32,5 m <sup>2</sup> (250 – 350 pi <sup>2</sup> ) |
|---|---|

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Épaisseur de feuil recommandée | – Humide | 5,3 mils |
|                                | – Sec    | 2,3 mils |

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR. | – Sec au toucher   | 1 heure  |
|  | – Prêt à recouvrir | 4 heures |

Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Mode de séchage | Évaporation, coalescence |
|-----------------|--------------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Viscosité | 105 ± 3 KU |
|-----------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Point d'éclair | S/O |
|----------------|-----|

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Éclat/Lustre | Peu lustré (10–15 à 60°) |
|--------------|--------------------------|

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| Température de la surface à l'application | – Min. | 1,6 °C (35 °F) |
|   | – Max. | 32 °C (90 °F)  |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Dilution | Voir le tableau |
|----------|-----------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Diluant de nettoyage | Eau propre |
|----------------------|------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Poids par contenant de 3,79 L | 5,1 kg (11, 2 lb) |
|-------------------------------|-------------------|

|                           |        |                |
|---------------------------|--------|----------------|
| Température d'entreposage | – Min. | 4,4 °C (40 °F) |
|                           | – Max. | 35 °C (95 °F)  |

##### Composés organiques volatils (COV)

40 g/L

##### CENTRE D'INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE :

1-800-361-5898  
info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca

⚠ Les valeurs indiquées sont pour la base pastel. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

# Peinture d'Extérieur À Haut Pouvoir Garnissant Au Fini Peu Lustré Regal<sup>MD</sup> Select K401

## Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes d'huile, graisse, cire, rouille, moisissure, poussière de farinage et peinture non adhérente ou écaillée. Enlever les peintures imperméables à base de ciment. Dépouiller les surfaces lustrées. Les surfaces non exposées aux intempéries, comme les avant-toits, les plafonds de porches et les surplombs, de même que les surfaces murales protégées doivent être lavées au nettoyant tout usage (K318) de Benjamin Moore<sup>MD</sup>, puis rincées à l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à pression afin d'éliminer les contaminants pouvant nuire à l'adhérence du revêtement. Éliminer la moisissure en appliquant le produit nettoyant tout usage (K318) de Benjamin Moore<sup>MD</sup> avant de recouvrir la surface. **Mise en garde** : Consulter les fiches technique et signalétique du nettoyant tout usage (K318) pour savoir comment l'utiliser et le manipuler convenablement.

Toutes les surfaces de maçonnerie doivent bien lavées ou brossées à l'aide d'une brosse à poils durs pour enlever les particules non adhérentes. Laisser sécher pendant 30 jours les surfaces de maçonnerie neuves avant d'appliquer un apprêt ou une peinture. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé et précoulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs.

**Substrats difficiles à traiter** : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver le produit approprié.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

## Systèmes d'apprêt et de finition

La peinture à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select est autoapprêtante sur la plupart des substrats correctement préparés, y compris le bois, les panneaux de fibres dures ou d'amiante-ciment, les métaux non ferreux et la maçonnerie durcie. Appliquer deux couches sur les substrats nus, et une ou deux couches sur les surfaces déjà peintes. **Remarque** : Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule précise pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant Benjamin Moore.

### Produits en bois et en bois d'ingénierie

**Apprêt** : Aucun apprêt requis

**Finition** : Deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401)

### Bois sujet aux saignements (séquoia et cèdre)

**Apprêt** : Apprêt-Tout à base d'huile Avant-Première<sup>MC</sup> (K024); pour les saignements légers, utiliser une ou deux couches Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Finition** : Une ou deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401)

### Parement en vinyle et en composite de vinyle

Dans la plupart des cas, un apprêt n'est pas nécessaire. Seulement les endroits du vinyle qui sont texturés ou poreux doivent être recouvert d'une couche d'apprêt. Dans ce cas, nous recommandons Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046) ou Apprêt-Tout latex Avant-Première<sup>MC</sup> (F023). **Les couleurs qui peuvent être utilisées en toute sécurité sur le parement de vinyle** - Ne pas peindre le vinyle d'une couleur plus foncée que la teinte d'origine ou dont la réflectance est inférieure à 55, à moins qu'elle ne fasse partie de la palette approuvée par Benjamin Moore de couleurs pour le vinyle et soit conforme aux lignes directrices du fabricant du vinyle choisi. Sinon, la couleur absorbera plus de chaleur, ce qui risque de déformer le parement et d'entraîner des réparations et des dépenses supplémentaires.

### Maçonnerie brute ou texturée

**Apprêt** : Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec<sup>MD</sup> (K571)

**Finition** : Une ou deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401)

### Béton coulé ou précoulé et parement d'amiante-ciment

**Apprêt** : Aucun apprêt requis.

**Finition** : Deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401)

### Métaux ferreux (acier et fer)

**Apprêt** : Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métal Super Spec HP<sup>MD</sup> (KP06)

**Finition** : Une ou deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401).

### Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium)

Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse Corotech<sup>MD</sup> (V600). Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion.

**Apprêt** : Aucun apprêt requis.

**Finition** : Deux couches de peinture d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select (K401).

**Tous substrats à repeindre** : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

## Application

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches.

**Application de la peinture** : Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau à soies de nylon et polyester Benjamin Moore<sup>MD</sup>, un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup>, ou un applicateur de qualité équivalente. Appliquer généreusement à partir d'une surface non peinte jusqu'à une surface fraîchement peinte. Ce produit peut aussi être pulvérisé. Consulter le tableau ci-dessous pour obtenir les recommandations d'application.

## Dilution et nettoyage

| L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore <sup>MD</sup> peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation. Le tableau ci-dessous est fourni à titre de référence. |   |   |
|--|---|---|
|  | Conditions modérées   | Conditions sévères  |
|  | Humide (HR>50 %), sans soleil direct, et peu ou pas de vent | Sec (HR<50 %), soleil direct, ou venteux  |
| <b>Pinceau</b> :<br>Nylon et polyester   | Aucune dilution nécessaire                                  | Ajouter le retardateur (K518) ou de l'eau :<br><br>Maximum de 236 ml (8 oz liq.) pour un contenant de 3,79 L<br><br><b>Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants</b> |
| <b>Rouleau</b> :<br>Qualité supérieure   |   |   |
| <b>Pulvérisateur</b> :<br>Sans air<br>Pression :<br>1 500-2 500 psi<br>Buse : 0,013-0,017  |   |   |

**Nettoyage** : Utiliser de l'eau tiède et du savon. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

**UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE.** Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

### Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

**AVERTISSEMENT** : Ce produit contient des composés d'isothiazolinone à des concentrations inférieures à 0,1 %. En plus de jouer le rôle de biocides couramment utilisés dans la plupart des peintures, ces substances servent d'agents de conservation dans une variété de produits de soins personnels. Certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques, même à de faibles doses.

### GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.