

## Caractéristiques

- Excellent recouvrement
- Sèche vite pour un recouvrement rapide
- Application à basse température jusqu'à 1,6 °C
- Excellente tenue de la couleur
- Fini durable résistant à la dégradation de la couleur, aux fissures et au pelage

## Usages recommandés

Peinture de qualité supérieure, à haut pouvoir garnissant, 100 % acrylique recommandée pour le bois, les panneaux durs, le fibrociment, le bardeau de cèdre, les parement de vinyle et d'aluminium, la brique non vernissée, le béton, le stuc, les bloc de béton de mâchefer et le métal apprêté.

## Description générale

Qualité supérieure, haut pouvoir garnissant, auto-apprêtante, formule 100 % émulsion-acrylique conçue pour un recouvrement optimal Adhère parfaitement aux substrats extérieurs. Grâce à son application facile avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur, ce revêtement offre une fluidité et des caractéristiques d'étalement excellentes en plus d'offrir un fini protecteur extrêmement durable.

## Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 1,6 °C (35 °F)
- Ne pas utiliser à l'intérieur.

## Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :	Fiche Technique	Base 1
Blanc (01)	Type de liant	Latex 100 % acrylique
<b>— Bases à Teinter :</b> Teinter les bases 1X, 2X, 3X, et 4X avec Gennex <sup>MD</sup> de Benjamin Moore <sup>MD</sup> .	Type de pigment	Dioxyde de titane
<b>— Couleurs Spéciales :</b> Contacter un représentant Benjamin Moore.	Solides par volume	41,7 ± 2 %
<b>Certifications et qualifications :</b> <b>Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés</b> Master Painters Institute MPI nos 11 et 311 Test de résistance à la moisissure ASTM D 3273/3274 : Aucune excroissance sur la surface du film de peinture. Perméabilité à la vapeur d'eau ASTM D1653 : 41.6 de perméabilité Flexibilité ASTM D522 : Réussi (aucune fissure) Résistance à la traction ASTM D2370 : 1 429 psi, 424% d'allongement Alkali Resistance ASTM D 1308 (sur l'apprêt de maçonnerie): Pass Essai réussi à la pluie battante ASTM D6904 (une couche d'apprêt pour maçonnerie et une couche de K401) : gain de poids de 7,7 g Essai réussi de résistance aux alcalins ASTM D1308 (une couche d'apprêt pour maçonnerie et une couche de F403)	Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée	25,5 – 34,8 m <sup>2</sup> (275 – 375 pi <sup>2</sup> )
<b>GARANTIE LIMITÉE À VIE:</b> Benjamin Moore & Cie Limitée garantit que lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions sur l'étiquette, ce produit : 1. ne se soulèvera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, 2. ne pèlera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, et 3. résistera à l'usure ou aux intempéries sans jamais exposer l'ancienne couche de peinture. Cette garantie limitée sera valable aussi longtemps que vous demeurez dans votre maison et s'appliquera uniquement à l'acheteur d'origine de la peinture résidentielle. Cette garantie limitée est incessible. Si le produit utilisé conformément aux instructions sur l'étiquette pendant la période de garantie n'offre pas le rendement susmentionné, Benjamin Moore & Cie Limitée l'échangera sans frais sur présentation de la preuve d'achat (reçu original) contre un produit équivalent ou comparable. Dans la mesure où nous ne pouvons contrôler la préparation de la surface ou l'application du produit, cette garantie limitée ne couvre pas les coûts de la main-d'œuvre employée pour l'application de la peinture. Benjamin Moore & Cie Limitée ne sera en aucun cas tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs, y compris le préjudice financier. Cette garantie limitée vous confère des garanties juridiques spécifiques et s'applique aux produits vendus au Canada. Vous pouvez également bénéficier d'autres garanties, lesquelles peuvent varier d'une province à l'autre. <b>EXCEPTION FAITE DE CE QUI PRÉCÈDE OU CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE QUI VOUS EST OFFERTE PAR BENJAMIN MOORE &amp; CIE LIMITÉE POUR CE PRODUIT, ET ELLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ELLE DÉCOULE DE L'APPLICATION D'UNE LOI OU AUTREMENT.</b>	Épaisseur de feuil recommandée	– Humide 4,3 – 5,0 mils – Sec 1,8 – 2,4 mils
	Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.	
	Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.	– Sec au toucher 1 heure – Prêt à recouvrir 4 heures
	Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.	
	Mode de séchage	Évaporation, coalescence
	Viscosité	102 ± 3 KU
	Point d'éclair	S/O
	Éclat/Lustre	Fini lustré doux (45 – 60 à 60°)
	Température de la surface à l'application	– Min. 1,6 °C (35 °F) – Max. 37,7 °C (100 °F)
	Dilution	Voir le tableau
	Diluant de nettoyage	Eau propre
	Poids par contenant de 3,79 L	5,0 kg (11, 0 lb)
	Température d'entreposage	– Min. 4,4 °C (40 °F) – Max. 35 °C (95 °F)
	<b>Composés organiques volatils (COV)</b> 44,8 g/L	
	<b>Centre d'information pour la clientèle:</b> 1-800-361-5898 <a href="mailto:info@benjaminmoore.com">info@benjaminmoore.com</a> , <a href="http://www.benjaminmoore.ca">www.benjaminmoore.ca</a>	

### Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes d'huile, graisse, cire, rouille, moisissure, poussière de farinage et peinture non adhérente ou écaillée. Enlever les peintures imperméables à base de ciment. Dépouiller les surfaces lustrées. Les surfaces non exposées aux intempéries, comme les avant-toits, les plafonds de porches et les surplombs, de même que les surfaces murales protégées doivent être lavées au nettoyage tout usage (K318) de Benjamin Moore<sup>MD</sup>, puis rincées à l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à pression afin d'éliminer les contaminants pouvant nuire à l'adhérence du revêtement. Éliminer la moisissure en appliquant le produit nettoyant tout usage (K318) de Benjamin Moore<sup>MD</sup> avant de recouvrir la surface. **Mise en garde** : Consulter les fiches technique et signalétique du produit nettoyant tout usage (K318) pour savoir comment l'utiliser et le manipuler convenablement.

Toutes les surfaces de maçonnerie doivent bien être lavées ou brossées à l'aide d'une brosse à poils durs pour enlever les particules non adhérentes. Laisser sécher pendant 30 jours les surfaces de maçonnerie neuves avant d'appliquer un apprêt ou une peinture. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé et précoulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs.

**Substrats difficiles à traiter** : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver le produit approprié.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

### Systèmes d'apprêt et de finition

La peinture à haut pouvoir garnissant au fini peu lustré REGAL<sup>MD</sup> Select est autoapprêtante sur la plupart des substrats correctement préparés, y compris le bois, les panneaux de fibres dures ou d'amiante-ciment, les métaux non ferreux et la maçonnerie durcie. Appliquer deux couches sur les substrats nus, et une ou deux couches sur les surfaces déjà peintes. **Remarque** : Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule précise pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant Benjamin Moore.

#### Produits en bois et en bois d'ingénierie

**Apprêt** : Aucun apprêt requis.

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

#### Bois sujet aux saignements (séquoia et cèdre)

**Apprêt** : Apprêt pour terrasses et parements Avant-Première<sup>MC</sup> (K094) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

#### Parement en vinyle et en composite de vinyle :

Dans la plupart des cas, un apprêt n'est pas nécessaire. Seulement les endroits du vinyle qui sont texturés ou poreux doivent être recouverts d'une couche d'apprêt. Dans ce cas, nous recommandons Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

#### Les couleurs qui peuvent être utilisées en toute sécurité sur le

**parement de vinyle** - Ne pas peindre le vinyle d'une couleur plus foncée que la teinte d'origine ou dont la réflectance est inférieure à 55, à moins qu'elle ne fasse partie de la palette approuvée par Benjamin Moore de couleurs pour le vinyle et soit conforme aux lignes directrices du fabricant du vinyle choisi. Sinon, la couleur absorbera plus de chaleur, ce qui risque de déformer le parement et d'entraîner des réparations et des dépenses supplémentaires.

#### Maçonnerie brute ou texturée

**Apprêt** : Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec<sup>MD</sup> (K571)

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

#### Béton coulé ou précoulé et parement d'amiante-ciment

**Apprêt** : Aucun apprêt requis.

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

#### Métaux ferreux (acier et fer)

**Apprêt** : Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métal Super Spec HP<sup>MD</sup> (KP06)

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

#### Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium)

Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la Corotech<sup>®</sup> V600. Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion.

**Apprêt** : Aucun apprêt requis sur les surfaces correctement préparées.

**Finition** : 1 ou 2 couches Regal<sup>MD</sup> Select d'extérieur à haut pouvoir garnissant au fini lustré doux (F403)

**Tous substrats à repeindre** : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

### Application

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches.

**Application de la peinture** : Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau à soies de nylon et polyester Benjamin Moore<sup>MD</sup>, un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup>, ou un applicateur de qualité équivalente. Appliquer généreusement à partir d'une surface non peinte jusqu'à une surface fraîchement peinte. Ce produit peut aussi être pulvérisé. Consulter le tableau ci-dessous pour obtenir les recommandations d'application.

### Application

Remuer soigneusement avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches. Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau extra ferme en nylon et polyester de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup>, un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup> ou un produit similaire. Appliquer une généreuse couche de peinture d'une zone non peinte à une zone déjà peinte.

**Pinceau** : Nylon et polyester

**Rouleau** : Qualité supérieure

**Pulvérisateur, sans air** :

Pression : 1 500-2 500 psi - Buse : 0,013-0,017

### Dilution et nettoyage

L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore<sup>MD</sup> peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation.

Ajouter le retardateur (K518) ou de l'eau : Maximum de 236 ml pour un contenant de 3,79 L

Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.

**Nettoyage** : Nettoyer les applicateurs à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

### Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

**AVERTISSEMENT** : Ce produit contient des composés d'isothiazolinone à des concentrations inférieures à 0,1 %. En plus de jouer le rôle de biocides couramment utilisés dans la plupart des peintures, ces substances servent d'agents de conservation dans une variété de produits de soins personnels. Certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques, même à de faibles doses.

### GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit  
pour des renseignements supplémentaires  
en matière de santé et de sécurité.