

#### Caractéristiques

- Sans COV
- Remise en service rapide
- Formule autoapprêtante sur la plupart des surfaces
- 100 % acrylique
- Sèche rapidement en un magnifique perle lavable et uniforme
- Résistance aux éclaboussures

#### Usages recommandés

Pour les surfaces d'intérieur neuves ou déjà peintes suivantes : plâtre, maçonnerie et panneaux muraux, ainsi que le bois et le métal apprêtés ou déjà peints. Procure un magnifique fini perle sur les murs et plafonds.

#### Description générale

Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt, perle (K516) est une peinture de première qualité qui ne contient aucun COV et offre un fini durable, lavable et résistant à la décoloration. Elle convient tout particulièrement aux applications résidentielles et n'a pas l'odeur des peintures traditionnelles qui contiennent des composés organiques volatils (COV).

#### Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).

#### Renseignements sur le produit

<b>Couleurs — Standard :</b> Blanc (01)		<b>Fiche technique</b> $\diamond$		<b>Base pastel</b>								
<b>— Bases à teinter :</b> Colorants à base d'eau Gennex <sup>MD</sup> pour les bases 1X, 2X, 3X, et 4X		Type de liant		Latex 100 % acrylique								
<b>— Couleurs spéciales :</b> Contacter un représentant Benjamin Moore.		Type de pigment		Dioxyde de titane								
<b>Certifications et qualifications :</b> <b>Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés</b> Sans COV Aucune émission Classe A (0-25) sur les surfaces incombustibles conformément à la norme ASTM E-84		Solides par volume		41 %								
  <p>Ce produit répond à la norme Green Seal<sup>MC</sup> GS-11 en matière de performance efficace, emballage réduit/recycle et limites de protection sur les COV et la toxicité pour les humains. GreenSeal.org</p> 		Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée		34,8 – 39,5 m <sup>2</sup> (375 – 425 pi <sup>2</sup> )								
 <p>L'appellation Promesse verte<sup>MD</sup> de Benjamin Moore constitue l'assurance de notre entreprise que ce produit respecte ou dépasse même souvent des critères rigoureux en matière d'environnement et de performance relativement aux COV, émissions, application, lavabilité, résistance au frottement et emballage, tout en offrant les niveaux de performance supérieurs auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.</p>		Épaisseur de feuil recommandée		– Humide 4,0 mils – Sec 1,6 mil								
<table border="1"> <tr> <td>Qualifie pour le crédit LEED<sup>MD</sup> v4</td> <td>Certificat d'émission CDPH v1</td> <td>Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</td> <td>COV (toutes les couleurs)</td> </tr> <tr> <td>OUI</td> <td>OUI</td> <td>OUI</td> <td>0 g/L</td> </tr> </table>		Qualifie pour le crédit LEED <sup>MD</sup> v4	Certificat d'émission CDPH v1	Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	COV (toutes les couleurs)	OUI	OUI	OUI	0 g/L	Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR		– Sec au toucher ½ heure – Prêt à recouvrir 1 – 2 heures
Qualifie pour le crédit LEED <sup>MD</sup> v4	Certificat d'émission CDPH v1	Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	COV (toutes les couleurs)									
OUI	OUI	OUI	0 g/L									
		Mode de séchage		Évaporation, coalescence								
		Viscosité		110 ± 2 KU								
		Point d'éclair		Aucun								
		Éclat/Lustre		Perle (12 – 25 à 60°)								
		Température de la surface à l'application		– Min. 10 °C (50 °F) – Max. 32,2 °C (90 °F)								
		Dilution		Voir le tableau								
		Diluant de nettoyage		Eau propre								
		Poids par contenant de 3,79 L		5,05 kg (11,1 lb)								
		Température d'entreposage		– Min. 4,4 °C (40 °F) – Max. 32,2 °C (90 °F)								
		<b>Composés organiques volatils (COV)</b>		0 gramme / litre								
		<b>Sans COV après coloration (n'importe quelle base ou couleur)</b>										
<b>CENTRE D'INFORMATION À LA CLIENTÈLE</b> 1-800-361-5898, <a href="mailto:info@benjaminmoore.ca">info@benjaminmoore.ca</a> , <a href="http://www.benjaminmoore.ca">www.benjaminmoore.ca</a>												

$\diamond$  Les valeurs de COV indiquées sont pour toutes les bases et couleurs.

## Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle K516

### Préparation de la surface

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Enlever la peinture non adhérente ou écaillée, puis poncer les surfaces pour amincir les rebords. Dépolir les surfaces lustrées. Les cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de ponçage.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces neuves en plâtre ou en maçonnerie avant d'appliquer la couche de base. Le plâtre durci doit être solide, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10; si le plâtre est poreux ou poudreux, cela signifie qu'il n'a pas assez durci. Ne jamais poncer une surface en plâtre; couper toute protubérance, puis apprêter la surface, appliquer de la pâte de colmatage et apprêter de nouveau. Pour une meilleure adhérence, le béton coulé et précoulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs. Enlever les traces de poudre ou les particules non adhérentes avant d'apprêter.

**Substrats difficiles à traiter :** Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le plâtre, le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver l'apprêt approprié.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

### Systèmes d'apprêt et de finition

La peinture Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> au fini perle est autoapprêtante sur la plupart des surfaces. En qualité d'apprêt, elle procurera une base optimale pour la couche de finition. Appliquer deux couches sur les substrats nus, et une ou deux couches sur les surfaces déjà peintes. Grâce à la qualité supérieure de nos produits, il est possible d'appliquer une seule couche, mais deux couches de ce produit sont préférables pour obtenir la couleur désirée et optimiser la performance du feuil de peinture. **Remarque spéciale :** Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant.

#### Produits en bois et en bois d'ingénierie

**Apprêt :** Apprêt d'intérieur à base d'eau Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> (K511)

**Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Bois qui saigne (séquoia et cèdre)

**Apprêt :** Apprêt-Tout<sup>MD</sup> à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046) ou Apprêt-Tout<sup>MD</sup> à base d'huile Avant-Première<sup>MC</sup> (F024)

**Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Cloisons sèches

**Apprêt/ Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Plâtre

**Apprêt/Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Maçonnerie brute ou texturée

**Apprêt/Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Béton coulé ou précoulé lisse

**Apprêt/ Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Métaux ferreux (acier et fer)

**Apprêt :** Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métal Super Spec HP<sup>MD</sup> (KP06)

**Apprêt :** Non requis sur les surfaces correctement préparées.

**Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

#### Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium)

Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse de Corotech<sup>MD</sup> (V600). Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou d'un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion.

**Apprêt :** Non requis sur les surfaces correctement préparées.

**Finition :** 1 ou 2 couches de Benjamin Moore Natura<sup>MD</sup> Peinture d'intérieur Premium et apprêt perle (K516)

**Tous substrats à repeindre :** Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

### Application

**Mélange :** Bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches.

**Application :** Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau à soies de nylon et polyester ou un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup>, ou un applicateur de qualité équivalente. Appliquer généreusement d'une section non peinte jusqu'à une section peinte. Ce produit peut également être pulvérisé. Voir le tableau ci-dessous :

### Dilution/Nettoyage

L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore <sup>MD</sup> peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation. Le tableau ci-dessous est fourni à titre de référence.		
	Conditions modérées	Conditions sévères
	Humide (HR>50 %), sans soleil direct, vent faible ou sans vent	Sec (HR<50 %), en plein soleil ou avec vent
<b>Pinceau :</b> Nylon/Polyester	Aucune dilution nécessaire	Ajouter le <b>retardateur (K518)</b> ou de l'eau
<b>Rouleau :</b> Qualité supérieure,		Maximum de 236 ml pour un contenant de 3,79
<b>Pulvérisateur :</b> Sans air Pression : 1 500 - 2 500 psi Buse : 0,013 – 0,017		<b>Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.</b>

**Nettoyage :** Laver les applicateurs à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Afin de prévenir la rouille, effectuer un rinçage final de l'équipement de pulvérisation avec de l'essence minérale.

### Santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS  
PROTÉGER CONTRE LE GEL**

**Consulter la fiche signalétique de ce produit pour  
tous renseignements de santé et de sécurité.**

Benjamin Moore & Cie Ltée, 8775 rue Keele, Concord, ON L4K 2N1 1-800-361-5898 [www.benjaminmoore.ca](http://www.benjaminmoore.ca) M72 K516 FR 072018  
Benjamin Moore, Benjamin Moore Natura, Genex, Promesse verte, Super Spec HP, Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Avant-Première est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Ltée. Cradle to Cradle Certified est une marque de certification autorisée sous licence par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. La phrase ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY et le logo ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY sont toutes deux une marque de certification déposée par ALLERGY STANDARDS LIMITED. Le nom et logo ASTHMA CANADA est une marque déposée par Asthma Canada. Ce produit n'est pas approuvé par CHPS ni une division ou une filiale de CHPS. Ce produit est fourni par Benjamin Moore et non par CHPS. ©Benjamin Moore & Cie Ltée, 2017, 2018. Tous droits réservés.