

Caractéristiques

- Excellent recouvrement
- Excellente durabilité
- Application facile
- Auto-apprêtant sur la plupart des substrats
- Fournit un revêtement résistant à la moisissure
- Résistant aux éclaboussures
- fluidité et caractéristiques d'étalement excellentes

Usages recommandés

Idéal pour les boiseries intérieures, portes, armoires, murs, et les plafonds acoustiques neufs ou avec un revêtement. Plaques de plâtre neuves ou déjà peintes, plâtre, maçonnerie, bois et métal apprêté ou déjà peints.

Description générale

Un fini de qualité supérieure, facile à utiliser, durable, lavable et se nettoie en frottant. Belle finition pour les garnitures et les accents. Idéal pour les surfaces soumises aux abus et aux salissures telles que les couloirs, les escaliers, les cafétérias, les vestiaires, les laboratoires, etc. Facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet pulvérisateur. Excellente retenue et capacité de recouvrement. Auto-apprêtant sur la plupart des substrats

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque les températures de l'air et en surface sont inférieures à 10 °C (50 °F).

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :	Fiche technique [◇]	Base 1
Blanc (01)	Type de liant	Latex acrylique 100 % propriétaire
— Bases à teinter :	Type de pigment	Dioxyde de titane
Teinter les bases 1X, 2X, 3X, et 4X avec Gennex ^{MD} de Benjamin Moore ^{MD}	Solides par volume	36,1 ± 2 %
— Couleurs spéciales :	Rendement théorique à l'épaisseur de feuil recommandée	37,2 – 41,8 m ² (400 – 450 pi. ca.)
Veillez communiquer avec votre représentant Benjamin Moore ^{MD}	Selon la texture et la porosité du substrat. S'assurer d'évaluer la bonne quantité de peinture pour le travail à effectuer. Cela garantira l'uniformité de la couleur et évitera de devoir disposer de quantités excessives de peinture.	
Certifications et qualifications :	Épaisseur de feuil recommandée	– Humide 3,6 – 4,1 mils – Sec 1,3 – 1,5 mils
Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés	Temps de séchage à 25 °C (77 °F) à 50 % HR	– Au toucher 1 heure – Prêt à recouvrir 3 heures
Qualifie pour le crédit LEED ^{MD} v4	Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de durcissement.	
Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	Mode de séchage	Évaporation, Coalescence
Certificat d'émission CDPH v1	Viscosité	108 ± 2 KU
Classe A (0-25) sur les surfaces incombustibles selon la norme ASTM E-84	Point d'éclair	Aucun
Anti-microbien : Ce produit contient des additifs anti-microbiens qui inhibent la croissance de moisissures sur la surface du film de peinture.	Lustre/Éclat	Semi-lustre (50 – 60 @ 60°)
Ce produit Benjamin Moore a été testé par des tiers indépendants et respecte ou dépasse les critères de restriction et de performance chimiques publiés de la norme Green Seal ^{MC} GS-11 2015	Température de la surface à l'application	– Min. 10 °C (50 °F) – Max. 32,2 °C (90 °F)
	Dilution	Voir le tableau
	Diluant de nettoyage	Eau propre
	Poids par contenant de 3,79 L	4,9 kg (10,8 lb)
	Température d'entreposage	– Min. 4,4 °C (40 °F) – Max. 32,2 °C (90 °F)
	Composés organiques volatils (COV)	
	98 g/L	
Centre d'information pour la clientèle :		
1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca , www.benjaminmoore.ca		

L'appellation Promesse verte^{MD} de Benjamin Moore constitue l'assurance de notre entreprise que ce produit respecte ou dépasse même souvent des critères rigoureux en matière d'environnement et de performance relativement aux COV, émissions, application, lavabilité, résistance au frottement et emballage, tout en offrant les niveaux de performance supérieurs auxquels vous vous attendez de Benjamin Moore.



◇ Les valeurs indiquées sont pour la Base pastel. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Préparation de la surface

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, graisse, huile, savon, cire, de peinture écaillée, matériaux solubles dans l'eau et de moisissure. Enlever le revêtement écaillé et sabler ces zones afin d'amincir les rebords de la peinture pour obtenir un fini uniforme. Les surfaces lustrées doivent être sablées. Les surfaces sur des cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de sablage. Apprêter avant et après le remplissage de trous de clous, de fissures et autres imperfections.

Les surfaces nouvellement plâtrées ou de maçonnerie doivent être complètement sèches (30 jours) avant d'appliquer toute couche de base. Le plâtre sec doit être dur, légèrement lustré et un niveau de pH maximal de 10; le plâtre mou ou poreux indique que le temps de séchage n'est pas terminé. Ne jamais sabler une surface plâtrée; retirer avec un couteau toute protubérance et apprêter le plâtre avant et après l'application du bouche-pores. Le béton coulé ou préfabriqué à la surface très lisse doit être décapé ou abrasé afin de favoriser l'adhésion de la peinture à la surface, après avoir éliminé toute forme d'agent de démoulage et de produits de séchage. Retirer toute poudre ou particule volatile.

Substrats difficiles à traiter : Benjamin Moore^{MD} offre une vaste gamme d'apprêts spécialisés à utiliser sur des substrats difficiles à traiter comme le bois dont les tannins ressortent, les taches de graisse, les marques de crayon, les surfaces lustrées dures, le métal galvanisé ou tout autre substrat sur lequel l'adhésion de la peinture ou l'élimination de taches cause un problème particulier. Votre détaillant Benjamin Moore^{MD} peut vous recommander le bon apprêt qui conviendra à vos besoins.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Systèmes d'apprêt/de fini

Le fini Regal^{MD} Select est auto-apprêtant sur la plupart des surfaces. Sur les substrats nus deux couches sont nécessaires; les surfaces déjà peintes peuvent être finies avec 1 ou 2 couches. Bien que la haute qualité de nos produits rend parfois la couverture réalisable en une couche, Benjamin Moore^{MD} recommande deux couches de ce produit pour atteindre le plein développement de la couleur et maximiser la performance du film de peinture.

Notes spéciales : Certaines couleurs personnalisées peuvent nécessiter un apprêt de base de couleur foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la couleur désirée. Consultez votre détaillant.

Produits en bois et en bois d'ingénierie Apprêt :

Apprêt : Tout latex Avant-Première^{MC} (F023) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première^{MC} (K046)

Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Bois qui saigne (séquoia et cèdre) :

Apprêt : Tout à base d'huile Avant-Première^{MC} (F024) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première^{MC} (K046)

Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Cloison sèche :

Apprêt/Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Plâtre :

Apprêt/Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini perle (K550)

Maçonnerie brute ou texturée :

Apprêt : Bouche-pores d'intérieur/extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec^{MD} (K571)

Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Béton coulé ou préfabriqué à la surface lisse

Apprêt/Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Métaux ferreux (acier et fer) :

Apprêt : Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec^{MD} HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métal Super Spec HP^{MD} (KP06)

Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Métaux non-ferreux (galvanisés et aluminium)

Toutes les nouvelles surfaces métalliques doivent être soigneusement nettoyées avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse Corotech^{MD} (V600) pour retirer les contaminants. Les nouvelles surfaces lustrées de métal Les nouvelles surfaces lustrées de métal non-ferreux qui pourraient être sujettes à l'abrasion doivent être poncées au papier sablé très fin ou au moyen d'un tampon d'acier synthétique afin de favoriser l'adhésion de la peinture à la surface.

Apprêt/Fini : 1 ou 2 couches de Peinture d'intérieur supérieure Regal^{MD} Select au fini semi-lustre (F551)

Repeindre, tous substrats : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

Application

Mélange de peinture : Bien brasser avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches. Pour de meilleurs résultats, utilisez un pinceau en nylon/polyester mélangé professionnel Benjamin Moore^{MD}, un rouleau professionnel Benjamin Moore^{MD} ou un produit similaire. Appliquer généreusement sur des surfaces non peintes dans des zones humides. Ce produit peut également être pulvérisé.

Dilution/nettoyage

Dans certaines conditions pour ajuster le temps ou les caractéristiques de pulvérisation, il peut être nécessaire d'utiliser le retardateur K518 Benjamin Moore ^{MD} . Le tableau ci-dessous est fourni à titre indicatif.		
	Conditions météo clémentes	Conditions difficiles
	Humide (HR>50 %), sans soleil direct, et peu ou pas de vent.	Sec (HR<50 %), en plein soleil ou par temps venteux.
Pinceau : Nylon/polyester	Pas de dilut nécessaire	Ajouter le retardateur K518 ou de l'eau : Maximum 236 ml (8 fl. oz.) à 3,79 L Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants..
Rouleau : Qualité supérieure 10 mm (3/8")		
Pulvérisateur : Sans air Pression : 1 500 à 2 500 psi Buse : 0,011 - 0,015		

Il n'est pas nécessaire de diluer, mais si nécessaire pour obtenir les propriétés d'application souhaitées, une petite quantité d'eau propre peut être ajoutée. Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants. Nettoyer les outils de peinture immédiatement après usage à l'eau chaude savonneuse. L'équipement de pulvérisation doit être rincé avec de l'essence minérale afin d'empêcher la rouille.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des composés d'isothiazolinone à des concentrations inférieures à 0,1 %. En plus de jouer le rôle de biocides couramment utilisés dans la plupart des peintures, ces substances servent d'agents de conservation dans une variété de produits de soins personnels. Certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques, même à de faibles doses.

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous renseignements de santé et de sécurité.

Benjamin Moore & Cie Ltée. 8775 rue Keele, Concord, ON L4K 2N1 1-800-361-5898 www.benjaminmoore.ca M72 F551 FR 102920

Benjamin Moore, Gennex, Promesse verte, Regal, Super Spec HP, Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Avant-Première est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © Benjamin Moore & Cie Ltée, 2020. Tous droits réservés.