

### Description générale

La peinture Element Guard<sup>MC</sup> est performante dans toutes les conditions météorologiques et est spécialement conçue pour l'une des conditions les plus difficiles en peinture : l'humidité élevée. Cette peinture d'extérieur de qualité supérieure peut résister à la pluie aussi rapidement que 60 minutes après avoir été appliquée et à une température aussi basse que 1,7 °C (35 °F). Elle offre une excellente adhérence et résiste très bien au craquelage et au pelage causés par la pluie chassée par le vent, l'humidité et d'autres conditions météorologiques difficiles.

- Résiste à l'exposition à la pluie dès 60 minutes après l'application\*
- Application à basse température de surface jusqu'à 1,7 °C
- Procure un revêtement résistant à la moisissure
- Garantie à vie limitée
- Conçue avec la technologie de la couleur Gennex<sup>MD</sup>

\* Après application sur du bois, des surfaces apprêtées ou des surfaces déjà peintes (25 °C / 50 % HR). D'autres surfaces telles que les panneaux durs ou le vinyle peuvent nécessiter un temps de séchage plus long.

### Usages

Surfaces extérieures suivantes : bois, panneaux d'amiante-ciment et en fibres dures, parements en vinyle et en aluminium, bardeaux de fente, brique non émaillée, béton, stucco, EIFS, blocs de béton et métal apprêtés.

<b>Couleurs</b>	Blanc (01)
<b>Bases</b>	Bases 1X – 4X Gennex <sup>MD</sup>
<b>Système de coloration</b>	Gennex <sup>MD</sup>

### Fiche technique / Base 1

<b>Type de liant</b>	100% acrylique
<b>Type de pigment</b>	Dioxyde de titane
<b>Solides par volume</b>	34,2 ± 2%
<b>Taux d'étalement d'un contenant de 3,79 L</b>	27,9 – 37,2 m <sup>2</sup> (300 – 400 pi <sup>2</sup> )
<b>Épaisseur de feuillet recommandée</b>	Wet: 4,0 – 5,3 mils Dry: 1,4 – 1,8 mils
Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.	
<b>Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR</b>	Non collant au toucher : 1 heure Prêt à recouvrir : 4 heures
Les surfaces peintes peuvent être lavées après deux semaines. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.	
<b>Température de la surface à l'application</b>	Min : 1,7 °C (35 °F) Max : 37,7 °C (100 °F)
<b>Viscosité</b>	102 ± 4 KU
<b>Point d'éclair Lustre/Éclat</b>	Aucun 10 – 15 à 60°
<b>Diluant de nettoyage</b>	Eau propre
<b>Dilution</b>	refer to page 2
<b>Poids par contenant de 3,79 L</b>	4,9 kg (10,8 lbs.)
<b>Température d'entreposage</b>	Min : 4,4 °C (40 °F) Max : 32,2 °C (90 °F)
<b>Composés organiques volatils (COV)</b>	40,9 g/L

### Systèmes d'apprêt

Les surfaces neuves doivent être entièrement apprêtées, et les surfaces déjà peinturées peuvent être apprêtées entièrement ou partiellement au besoin. Pour un pouvoir couvrant optimal, teinter l'apprêt dans la nuance la plus près de celle de la couche de finition, surtout lorsqu'un changement de couleur important est souhaité.

**Remarque :** Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt à base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant.

**Parement en panneaux de fibres dures, nu ou apprêté en usine :** Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Bois qui saigne (séquoia et cèdre) :** Apprêt pour terrasses et parements Avant-Première<sup>MC</sup> (K094) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Parement en panneaux de fibres dures, nu ou apprêté en usine :** Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Revêtement en vinyle et composite de vinyle :** Dans la plupart des cas, un apprêt n'est pas nécessaire. Seulement les endroits du vinyle qui sont texturés ou poreux doivent être recouverts d'un apprêt. Dans ce cas, nous recommandons Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Les couleurs qui peuvent être utilisées en toute sécurité sur le parement de vinyle -** Ne pas peindre le vinyle d'une couleur plus foncée que la teinte d'origine ou dont la réflectance est inférieure à 55, à moins qu'elle ne fasse partie de la palette approuvée par Benjamin Moore de couleurs pour le vinyle et soit conforme aux lignes directrices du fabricant du vinyle choisi. Sinon, la couleur absorbera plus de chaleur, ce qui risque de déformer le parement et d'entraîner des réparations et des dépenses supplémentaires.

**Maçonnerie brute ou texturée :** Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec<sup>MD</sup> (K571)

**Béton coulé ou pré-coulé et parement d'amiante-ciment :** Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Brique (non émaillée) :** Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première<sup>MC</sup> (K046)

**Métaux ferreux (acier et fer) :** Apprêt acrylique pour métal Ultra Spec<sup>MD</sup> HP (FP04) ou apprêt alkyde pour métal Super Spec HP<sup>MD</sup> (KP06)

**Métaux non ferreux (galvanisés et aluminium) :** Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse Corotech<sup>MD</sup> (V600). Pour favoriser leur adhérence, poncer à l'aide d'un papier abrasif très fin ou d'un tampon abrasif synthétique les surfaces métalliques neuves non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion. Auto-apprêtante une fois la surface préparée correctement.

### Certifications et qualifications

<b>ASTM D6904 Résistance à la pluie battante</b>	Réussite : (< 0,2)
Une couche de scellant pour maçonnerie – Une ou deux couches de peinture K764	
<b>ASTM D3273/D3274 Test de résistance à la moisissure</b>	Réussite : aucune prolifération
<b>ASTM D1653 Perméance de la vapeur d'eau</b>	27.8 perms
<b>ASTM D522/S22M Flexibilité</b>	Réussite : aucun craquelage
<b>ASTM D2370 Allongement et résistance à la traction</b>	52 % 700 psi
<b>MPI</b>	15

**GARANTIE LIMITÉE À VIE:** Benjamin Moore & Cie Limitée garantit que lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions sur l'étiquette, ce produit : 1. ne se soulèvera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, 2. ne pèlera pas des surfaces correctement préparées et apprêtées, et 3. résistera à l'usure ou aux intempéries sans jamais exposer l'ancienne couche de peinture. Cette garantie limitée sera valable aussi longtemps que vous demeurerez dans votre maison et s'appliquera uniquement à l'acheteur d'origine de la peinture résidentielle. Cette garantie limitée est incessible. Si le produit utilisé conformément aux instructions sur l'étiquette pendant la période de garantie n'offre pas le rendement susmentionné, Benjamin Moore & Cie Limitée l'échangera sans frais sur présentation de la preuve d'achat (reçu original) contre un produit équivalent ou comparable. Dans la mesure où nous ne pouvons contrôler la préparation de la surface ou l'application du produit, cette garantie limitée ne couvre pas les coûts de la main-d'œuvre employée pour l'application de la peinture. Benjamin Moore & Cie Limitée ne sera en aucun cas tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs, y compris le préjudice financier. Cette garantie limitée vous confère des garanties juridiques spécifiques et s'applique aux produits vendus au Canada. Vous pouvez également bénéficier d'autres garanties, lesquelles peuvent varier d'une province à l'autre. **EXCEPTION FAITE DE CE QUI PRÉCÈDE OU CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE QUI VOUS EST OFFERTE PAR BENJAMIN MOORE & CIE LIMITÉE POUR CE PRODUIT, ET ELLE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'ELLE DÉCOULE DE L'APPLICATION D'UNE LOI OU AUTREMENT.**

### Restictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 1,7 °C (35 °F)
- Pour l'extérieur uniquement

### Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant Benjamin Moore indépendant autorisé.

Appeler au 1 800 361-5898 ou visiter le site [www.benjaminmoore.ca](http://www.benjaminmoore.ca)

## Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse, cire et moisissure. Enlever la poussière de farinage et la peinture non adhérente ou écaillée. Enlever également au jet de sable les peintures hydrofuges à base de ciment. Dépouiller les surfaces lustrées. Les surfaces non exposées aux intempéries, comme les avant-toits, les plafonds et les surplombs, doivent être lavées au détergent ou rincées à l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'une laveuse à pression afin d'éliminer les contaminants pouvant nuire à l'adhérence du revêtement. Avant d'appliquer le revêtement, éliminer la moisissure en appliquant le produit nettoyant tout usage (K318) de Benjamin Moore<sup>MD</sup>.

Mise en garde : Consulter les fiches technique et signalétique du nettoyant tout usage (K318) pour savoir comment l'utiliser et le manipuler correctement. Enlever la rouille des surfaces métalliques. Éliminer les huiles de surface avec un linge imbibé de diluant.

Toutes les nouvelles surfaces de maçonnerie doivent être nettoyées avec une laveuse à pression ou brossées vigoureusement avec une brosse en fibres à poils rigides pour déloger les particules non adhérentes. Laisser les nouveaux substrats de maçonnerie durcir pendant 30 jours avant d'appliquer l'apprêt ou la peinture. Le béton coulé ou pré-coulé dont la surface est très lisse doit être dépoli ou abrasé pour favoriser l'adhérence, après avoir retiré tous les agents de démoulage et composés durcisseurs.

Substrats difficiles à traiter : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons, les surfaces lustrées durcies ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore pour trouver le produit approprié.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.htm>

## Application

Remuer soigneusement avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches. Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau extra ferme en nylon et polyester de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup>, un rouleau de qualité supérieure Benjamin Moore<sup>MD</sup> ou un produit similaire. Appliquer une généreuse couche de peinture d'une zone non peinte à une zone déjà peinte.

**Pinceau** : Nylon et polyester

**Rouleau** : Qualité supérieure

**Pulvérisateur, sans air** : Pression : 1 500 - 2 500 psi - Buse : 0,013 - 0,017

## Dilution et nettoyage

L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore<sup>MD</sup> peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation.

Ajouter le retardateur (K518) ou de l'eau : Maximum de 236 ml pour un contenant de 3,79 L

Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.

**Nettoyage** : Nettoyer les applicateurs à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

## Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

**Peut causer une réaction allergique cutanée.**

**Éviter le contact du produit avec la peau ou les vêtements.**

**Utiliser seulement dans un lieu bien aéré.** Ne pas respirer la brume du pulvérisateur ou la poussière de ponçage. Veiller à faire entrer de l'air frais pendant l'application et le séchage. Éviter tout contact avec les yeux et le contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter l'exposition aux poussières et à la brume du pulvérisateur en portant un respirateur approuvé par le NIOSH pendant l'application, le sablage et le nettoyage. Respecter les instructions du fabricant lors de l'utilisation du respirateur. Fermer le contenant après chaque utilisation. Laver soigneusement après manipulation.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient des composés d'isothiazolinone à des concentrations inférieures à 0,1 %. En plus de jouer le rôle de biocides couramment utilisés dans la plupart des peintures, ces substances servent d'agents de conservation dans une variété de produits de soins personnels. Certaines personnes peuvent y être sensibles ou allergiques, même à de faibles doses.

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS  
PROTÉGER CONTRE LE GEL**

**Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous  
renseignements de santé et de sécurité.**