Description générale

Un apprêt / finition vinyl acrylique à séchage rapide facile à appliquer cloisons sèches intérieures correctement préparées et plâtre bien mûri.

- Finition plate uniforme
- Bonne peau sèche
- Bonnes capacités de retouche
- Résistance aux éclaboussures

Usages

Nouvelle cloison sèche intérieure pour les murs et les plafonds, et bien durcie plâtre. Il est idéal pour les nouveaux résidentiels et commerciaux la construction, ainsi que les propriétés locatives.

Couleurs	Blanc (11)
Bases	S/O
Système de coloration	S/O

Jusqu'à 60 ml de colorants Gennex^{MD} Benjamin Moore, Inspiration Couleur^{MD} ou universels peuvent être ajoutés par contenant de 3,79 L.

Fiche technique

Type de liant	Vinyl Acrylique	
Type de pigment	Dioxyde de titane	
Solides par volume	30 ± 2 %	
Taux d'étalement d'un contenant de 3,79 L	27,9 – 37,2 m ² (300 – 400 pi ²)	
Épaisseur de feuillet recommandée	Humide :	4,0 – 5,3 mils
	Sec :	1,2 – 1,6 mil
Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de matériaux pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la réduction la mise au rebut de peinture en trop.		
Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	Non collant au toucher :	30 minutes
	Prêt à recouvrir :	4 heures
Une forte humidité et des températures fraîches prolongeront les temps de séchage, de recouvrement et de réutilisation.		
Température de la surface à l'application	Min :	10 °C (50 °F)
	Max :	32 °C (90 °F)
Viscosité	112 ± 4 KU	
Point d'éclair	Aucun	
Lustre/Éclat	1 – 3 à 85°	
Diluant de nettoyage	Eau tiède savonneuse	
Dilution	Eau propre	
Poids par contenant de 3,79 L	4,9 kg (10,9 lbs.)	
Température d'entreposage	Min :	4,4 °C (40 °F)
	Max :	35 °C (95 °F)
COV	19 g/L	

Préparation de la surface

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de saleté, poussière, graisse, huile, savon, cire, peinture écaillée, substances hydrosolubles et moisissure. Les surfaces de cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de ponçage.

Laisser durcir (30 jours) les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH inférieur à 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Enlever la poudre et les particules non adhérentes.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Restictions

- Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est supérieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas utiliser dans les zones très exposées à l'usure.

Certifications et qualifications

Admissible au crédit LEED^{MD}	✓
Certificat d'émission CDPH v1	✓
Admissibilité au crédit pour les produits à faibles émissions de la CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	✓
MPI	50

Application

Bien brasser le produit en effectuant un mouvement circulaire de bas en haut avant de l'appliquer. L'apprêt et fini PVA de Coronado^{MD} peut être appliqué au pinceau, rouleau, tampon ou pulvérisateur à un taux d'étalement ne devant pas dépasser 37,2 m² (400 pi²) par 3,79 L. La texture et la porosité de la surface modifieront le taux d'étalement réel. Pour obtenir les meilleurs résultats au pinceau, utiliser un pinceau à poils synthétiques de qualité. Pour une application au rouleau, utiliser un rouleau de 9,5 mm (3/8 po) pour les surfaces lisses, de 12,7 mm (½ po) pour les surfaces semi-rugueuses ou de 19 mm (¾ po) pour les surfaces rugueuses. Pour une application au pulvérisateur, diluer au besoin le produit jusqu'à 15 % avec de l'eau propre.

Comme apprêt, appliquer une couche, puis attendre quatre heures avant d'appliquer une ou deux couches de finition. Comme apprêt et fini, appliquer deux couches, en attendant quatre heures entre chaque couche.

Pulvérisateur, sans air :
 Pression liquide : 1 500 – 3 000 psi;
 buse : 0,013 – 0,017

Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant indépendant autorisé.

Appeler au 1 800 361-5898 ou visiter le site www.coronadopaint.ca

Dilution et nettoyage

Laver les pinceaux, rouleaux et autres applicateurs dans de l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS PROTÉGER CONTRE LE GEL

**Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous
renseignements de santé et de sécurité.**