ESTº 1957
CORONADO®
PREMIUM PAINTS

# Cryli Cote®

Pintura 100% acrílica para exteriores

Satinado N410

## Descripción general

Pintura para exteriores, 100% acrílica, que proporciona un servicio duradero sobre superficies nuevas o pintadas en buenas condiciones. Esta pintura proporcionará un acabado duradero y protector en cualquier superficie exterior debidamente preparada e imprimada.

- Excelente durabilidad
- Secado rápido
- Resistente a la formación de ampollas

## Uso

Para madera, mampostería, madera prensada y metal en exteriores, en aplicaciones comerciales, institucionales y residenciales. Úselo en revestimientos exteriores, cimientos, fascia, contraventanas o muros de contención. Diseñado como un sistema autoimprimante en maderas no sangrantes, concreto colado o prefundido y superficies metálicas galvanizadas limpias y debidamente preparadas.

| | |
|---|---|
| **Colores** | Blanco (tintable) (1) |
| **Bases** | Base de tintura (33), Base de acento (36) |
| **Sistema de colorantes** | Gennex® |

## Datos técnicos

| | | |
|---|---|---|
| **Vehículo** | | 100% Acrílico |
| **Pigmento** | | Dióxido de titanio |
| **Volumen de sólidos** | | 39 ± 2% |
| **Tasa de esparcimiento por galón** | | 350 – 450 pies cuadrados |
| **Espesor de película recomendado** | Húmeda: | 3.6 – 4.6 mils |
| | Seca: | 1.4 – 1.8 mils |

Dependiendo de la porosidad y textura de la superficie, asegúrese de estimar la cantidad correcta de tinte para el trabajo. Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará la eliminación del exceso de pintura.

| | | |
|---|---|---|
| **Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) a 50% HR** | Al tacto: | 1 hora |
| | Repintado: | 4 horas |

La alta humedad y las bajas temperaturas pueden aumentar los tiempos de secado, repintado y vuelta al servicio.

| | | |
|---|---|---|
| **Temperatura de la superficie durante la aplicación** | Mín.: | 40 °F |
| | Máx.: | 100 °F |
| **Viscosidad** | | 99 ± 4 KU |
| **Punto de inflamación** | | Ninguno |
| **Brillo / acabado** | | 20 – 30 a 60° |
| **Limpieza** | | Agua tibia, jabonosa |
| **Disolvente** | | Agua |
| **Peso por galón** | | 10.9 lbs. |
| **Temperatura de almacenamiento** | Mín.: | 40 °F |
| | Máx.: | 90 °F |
| **COV** | | < 50 g/L |

## Sistemas de imprimadores

Las superficies nuevas y pintadas deben imprimarse, o imprimarse localmente según sea necesario. Hay una serie de imprimadores especiales que se pueden usar en sustratos difíciles, como superficies duras y brillantes u otros sustratos donde la adherencia de la pintura o el bloqueo de manchas sea un problema. Su distribuidor puede recomendarle las opciones para resolver su problema específico.

**Madera y productos de madera fabricada:**
Autoimprimante

**Maderas sangrantes (secoya, cedro, etc.):**
Use un imprimador alquídico o acrílico bloqueador de manchas

**Mampostería áspera o picada:**
Use un relleno de bloques de látex

**Concreto colado o prefundido:**
Autoimprimante. Los sustratos de mampostería nuevos deben dejarse curar durante 30 días antes de pintar.

**Metal ferroso (acero y hierro):**
Use imprimador acrílico o alquídico para metales, preventivo del óxido

**Metal no ferroso (galvanizado y aluminio):**
Autoimprimante. Todas las superficies metálicas nuevas deben limpiarse a fondo con un emulsionante de aceite y grasa para eliminar los contaminantes. Las nuevas superficies brillantes de metales no ferrosos que estarán sujetas a abrasión deben deslustrarse con lija muy fina o una almohadilla de lana de acero sintético para promover la adherencia.

## Limitaciones

- No pinte cuando las temperaturas del aire o de la superficie sean inferiores a 40 °F (4.4 °C)
- No se recomienda para superficies para caminar.

## Asistencia técnica

Disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado.

Llame al 1-866-708-9180
Visite www.coronadopaint.com

## Cumplimiento y certificaciones

| | |
|---|---|
| **FEDERAL** | ✓ |
| **OTC** | ✓ |
| **OTC II** | ✓ |
| **CARB** | ✓ |
| **CARB07** | ✓ |
| **CARB19** | ✓ |
| **UTAH** | ✓ |
| **AZMC** | ✓ |
| **SCAQMD** | ✓ |
| **MPI** | 15 |

**GARANTÍA:** El fabricante garantiza que este producto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, no podrá: 1. Formar ampollas en las superficies preparadas e imprimadas adecuadamente, 2. Desprenderse de superficies debidamente preparadas e imprimadas, y 3. desgastarse para exponer la superficie pintada previamente. Esta garantía será efectiva por 20 años y se hace al comprador original de pintura de consumo residencial. Esta garantía no es transferible. Si este producto no funciona como se explicó anteriormente cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta dentro del período de garantía, el Fabricante, previa presentación del comprobante de compra (recibo de venta original), proporcionará un producto equivalente o comparable sin cargo. Dado que no tenemos control sobre la preparación o aplicación de la superficie, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO INCLUYE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA. EL FABRICANTE NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES CONTENIDAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; También puede tener otros derechos que varían entre un estado y otro.

## Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, cera, óxido, moho, tiza y pintura suelta o descascarada. Las pinturas impermeabilizantes a base de cemento deben eliminarse. Las superficies brillantes deben opacarse. Las áreas no expuestas a la intemperie, como aleros, techos de porches, voladizos y paredes con mosquiteros, deben lavarse con un limpiador adecuado y enjuagarse con un chorro fuerte de agua con una manguera de jardín o una hidrolavadora para eliminar los contaminantes que puedan interferir con la correcta adhesión. Reparar agujeros, grietas y otras imperfecciones de la superficie. Dejar que las superficies nuevas de mampostería se curen durante 30 días antes de aplicar la capa base.

**¡ADVERTENCIA!** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

## Aplicación

Revuelva el producto con un movimiento circular y de elevación antes de comenzar a pintar. Cryli Cote® se puede aplicar con brocha, pulverizado o con rodillo, a una tasa de aplicación que no exceda los 450 pies cuadrados por galón. La textura y porosidad de la superficie afectarán el rendimiento real. Para obtener los mejores resultados de aplicación con brocha, use una brocha de filamentos sintéticos de calidad. Para la aplicación con rodillo, use una cubierta de lana de 3/8" o 1/2" para superficies lisas, una cubierta de lana de 3/4" para superficies semi-rugosas y una cubierta de lana de 1" o 1 1/2" para superficies rugosas. Para la aplicación pulverizado, diluya con agua limpia, hasta un 20% de reducción si es necesario. No aplique cuando las temperaturas de la superficie o del aire sean inferiores a 40 °F. No aplique sobre superficies calientes o bajo la luz solar directa. No aplique si existe amenaza de lluvia.

**Pulverizado, sin aire:**
Presión / 1,500 – 2,500 PSI
Punta / 0.013 – 0.017

## Limpieza

Lave las brochas, los rodillos y otras herramientas de pintura con agua tibia y jabonosa inmediatamente después de su uso. Se debe dar un enjuague final con aguarrás al equipo de pulverizado para evitar la oxidación.

**USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA.** Los recipientes secos y vacíos pueden reciclarse en un programa de reciclaje de latas. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

## Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

**Use únicamente con la ventilación adecuada.** No inhale los vapores o el polvo de lijado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la exposición al polvo de lijado y a las emisiones del pulverizado usando un respirador apropiado y bien ajustado (aprobado por NIOSH) durante la aplicación, el lijado y la limpieza. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el envase después de cada uso. Lávese completamente después de manipular el producto.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo– www.P65Warnings.ca.gov
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad para obtener información específica del producto.

**PRIMEROS AUXILIOS:** en caso de entrar en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 15 minutos; en caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar atención médica. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. Si continuara con dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si es ingerido, NO INDUZCA EL VÓMITO, busque ayuda médica de inmediato.

**EN CASO DE DERRAME** – Absorba con material inerte y elimínelo como se especifica en “Limpieza”.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
**PROTEJA DE LA CONGELACIÓN**

**Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.**

Fabricado por Benjamin Moore & Co., 101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 Tel: (201) 573-9600 www.coronadopaint.com N410 SP 061026
©2021, 2026 Benjamin Moore & Co. Todos los derechos reservados.