



ÉMAIL AU LATEX VELOUTÉ LIGNE 930 SUPER KOTE^{MC} 3000

Caractéristiques

- Peinture au latex velouté
- Séchage rapide
- Peu lustré
- Peu odorant
- Lavable

Usages recommandés

Peinture de qualité professionnelle pour un usage commercial et résidentiel sur plaques de plâtre, plâtre, bois, métal et maçonnerie. Excellent pour les retouches et masque les imperfections dans la construction neuve et les travaux de peinture.

Description générale

L'Émail au latex velouté Super Kote^{MC} 3000 est conçu spécialement pour les entrepreneurs professionnels. La formulation prévoit l'équilibre nécessaire entre la performance et la valeur. L'émail au latex velouté Super Kote^{MC} 3000 offre un bon recouvrement et résiste aux lavages répétés sans endommager le film. Peut être utilisé pour de nouveaux travaux ou des demandes de réfection, des applications commerciales ou résidentielles.

Restrictions

- Appliquer seulement lorsque la température de la surface et de l'air est supérieure à 10 °C (50 °F).

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard : Blanc	Données techniques <input type="checkbox"/> Blanc Type de liant Latex
— Bases à teinter : 930-32, Base pastel 930-33, Base à teinter	Type de pigment Dioxyde de titane Solides par volume 29,2 ± 1,0 % Rendement par 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée 27,9 – 37,2 m² (300 – 400 pi. ca.)
— Couleurs spéciales : Contacter votre détaillant.	Épaisseur de feuil 4,0 à 5,3 mils recommandée – Humide 4,0 à 5,3 mils – Sec 1,2 à 1,6 mils
Certification : Le produit qui correspond à cette fiche technique contient un maximum de 50 grammes par litres de COV/VOS (0,41 lb/gal.) à l'exclusion de l'eau et des solvants. Ce produit est conforme aux revêtements non mats. Ce produit répond aux critères des projets LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en tant que revêtement non mat.	Selon la texture et la porosité du substrat. S'assurer d'évaluer la bonne quantité de peinture pour le travail à effectuer. Cela garantira l'uniformité de la couleur et évitera de devoir disposer de quantités excessives de peinture. Temps de séchage 30 minutes à 25 °C (77 °F) 4 heures @ 50 % HR Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de durcissement. Mode de séchage Évaporation Viscosité 92 - 97 KU Point d'éclair N/D Éclat/Lustre Velouté 15 – 20 unités @ 29,4 °C (85 °F)
Assistance technique : Ce produit est offert chez un détaillant indépendant autorisé. Pour connaître l'emplacement du détaillant le plus proche, téléphonez au 1-800-225-5554 ou visitez le www.coronadopaint.ca	Température de la surface à l'application 10 °C (50 °F) – Min. 32,2 °C (90 °F) – Max. Dilution À l'eau propre Diluant de nettoyage Eau, tiède savonneuse Poids par contenant de 3,79 L 4,9 kg (10,8 lb) Température d'entreposage 4,4 °C (40 °F) – Min. 35 °C (95 °F) – Max. Composés organiques volatils (COV) 29 Grammes/litre 0,11 kg (0,24 lb)/3,79 L

♦ Les valeurs indiquées sont pour le Blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec un détaillant.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, graisse, huile, savon, cire, de peinture écaillée, matériaux solubles dans l'eau et de moisissure. Enlever le revêtement écaillé et sabler ces zones afin d'amincir les rebords de la peinture pour obtenir un fini uniforme. Les surfaces lustrées doivent être sablées. Les surfaces sur des cloisons sèches doivent être exemptes de poussière de sablage. Apprêter avant et après le remplissage de trous de clous, de fissures et autres imperfections.

Les surfaces nouvellement plâtrées ou de maçonnerie doivent être complètement sèches (30 jours) avant d'appliquer toute couche de base. Le plâtre sec doit être dur, légèrement lustré et un niveau de pH maximal de 10; le plâtre mou, poreux ou poudreux indique que le temps de séchage n'est pas terminé. Retirer toute poudre ou particule volatile.

Apprêts : Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées. Les surfaces déjà peintes doivent être apprêtées ou retouchées au besoin. Il existe bon nombre d'apprêts spécialisés disponibles dans notre famille de marques, qui peuvent être utilisés sur des substrats difficiles à traiter comme le bois dont les tannins ressortent, les surfaces lustrées dures, ou tout autre substrat sur lequel l'adhésion de la peinture ou l'élimination de taches cause un problème particulier. Votre détaillant peut vous recommander le bon apprêt qui conviendra à vos besoins.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/lead-plomb/asked_questions-questions_posees-fra.php pour connaître les moyens de protection pour soi-même et sa famille.

Application

Bien brasser avec un mouvement circulaire et montant, avant de commencer à peindre. L'émail latex velouté Super Kote^{MC} 3000 peut être appliqué au pinceau, au rouleau, au tampon ou avec des techniques de pulvérisation, à un taux d'application qui ne doit pas dépasser 37,2 mètres carrés par 3,79 litres (400 pieds carrés par gallon). La texture et la porosité de la surface affecteront le rendement réel. Pour de meilleurs résultats d'application au pinceau, utiliser un pinceau synthétique à filament de qualité. Pour l'application au rouleau, utiliser un rouleau synthétique de 6,4 mm à 9,5 mm (¼" à 3/8") pour les surfaces lisses, un rouleau synthétique de 12,7 mm (½") pour les surfaces semi-rugueuses et un rouleau synthétique de 19,1 mm (¾") pour les surfaces rugueuses. Peut être dilué avec de l'eau propre, jusqu'à 15 % pour l'application par pulvérisation.

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau chaude, savonneuse.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PROTÉGER CONTRE LE GEL

**Consulter la fiche signalétique de ce produit
pour tous renseignements en matière de
santé et de sécurité.**