



MAXUM^{MD}

APPRÊT POUR TERRASSES ET PAREMENTS 800

Caractéristiques

- Prépare le bois et favorise la couleur uniforme
- Peut être recouvert d'une peinture ou d'une teinture de couleur unie
- Bloque les taches de tanin
- Convient pour les bois neufs ou déjà peints

Usages recommandés

L'Apprêt pour terrasses et parements Maxum^{MD} a été conçu pour être utilisé sur des surfaces en bois extérieures neuves et préalablement peintes. Il peut être recouvert avec une peinture acrylique ou à l'huile et une teinture résistante. Pour une utilisation sur des parements extérieurs, des moulures, façades, palissades et barrières et des bardeaux d'amiante.

Description générale

L'Apprêt pour terrasses et parements Maxum^{MD} 800 a été conçu pour être utilisé sur les bois extérieurs neufs et déjà peints. Il est également recommandé de bloquer les tanins, l'eau, la rouille et autres taches. Il peut être recouvert d'une peinture pour la maison ou d'une teinture solide.

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de la surface ou de l'air est inférieure à 4,4 °C (40 °F)
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes
- Ne pas appliquer si la pluie menace

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :	Fiche technique◇	Blanc
Blanc (11)	Type de liant	Huile de lin / alkyde
	Type de pigment	Dioxyde de titane
	Solides par volume	54,7 ± 1,0 %
	Rendement par contenant de 3,79 L à l'épaisseur de couche recommandée	27,87 - 37,16 m ² (300 - 400 pi ²)
	Épaisseur de couche recommandée	— Humide 4,6 mils — Sèche 2,5 mils
	Selon la texture et la porosité du substrat. Veuillez à bien estimer la quantité de peinture nécessaire. Cela garantira l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de l'excès de peinture.	
	Temps de séchage @ 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	— Non collant au toucher 4 heures — Prêt à recouvrir 16 heures
	Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de durcissement.	
	Mode de séchage	Oxydation
	Viscosité	85 – 90 KU
	Point d'éclair	40 °C (105 °F) ou plus (TT-P-141, méthode 4293)
	Éclat/Lustre	Mat
	Température de la surface à l'application	— Min. 4,4 °C (40 °F) — Max. 32 °C (90 °F)
	Dilution	Ne pas diluer
	Diluant de nettoyage	White Spirit
	Poids par contenant de 3,79 L	4,9 kg (11,0 lb)
	Température d'entreposage	— Min. 7,2 °C (45 °F) — Max. 35 °C (95 °F)
	Composés organiques volatils (COV)	
	348 grammes / litre 1,3 kg (2,9 lb) / 3,79 L	
Couleurs — Standard : Blanc (11)		
— Bases à teinter : N/A		
— Couleurs spéciales : Contacter votre détaillant.		
Certifications et qualifications : Les produits décrits dans cette fiche technique contiennent un maximum de 350 grammes par litre de COV/SOV (2,92 lb/gal), moins l'eau et les solvants. Master Painters Institute MPI n° 5		
Assistance technique: Ce produit est offert chez un détaillant indépendant autorisé. Pour connaître l'emplacement du détaillant le plus proche, appeler au 1-800-361-5898 ou consulter le site www.coronadopaint.ca		

◇ Les valeurs indiquées sont pour le blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec un détaillant.

Préparation de la surface

La surface à peindre doit être propre et exempte de saleté, de craie, de moisissure, de cire, de graisse, de rouille ou de peinture écaillée ou effritée. Les saletés et la craie doivent être éliminées par lavage avec une machine sous pression ou lavage à la main avec un nettoyant abrasif et de l'eau, ou un nettoyage tout usage, suivi par un rinçage à l'eau propre. Vous pouvez effectuer un test de moisissure en appliquant une solution à base d'eau de Javel et d'eau sur une zone décolorée; si la décoloration se dissout au rinçage, de la moisissure est présente. Toute la zone à couvrir doit alors être lavée et rincée soigneusement avec une solution à base d'une partie d'eau de Javel et trois parties d'eau. Suivre les instructions du fabricant pour savoir comment manipuler et utiliser la solution détergente de façon sûre. Protéger les plantes présentes à proximité. Rincer et répéter l'opération si toute la décoloration n'a pas été dissoute la première fois. Éliminer la cire à l'aide d'un produit nettoyant à base de solvant. La graisse et l'huile doivent être nettoyées à l'aide d'un émulsifiant d'huile et de graisse. La rouille doit être retirée à la main en ponçant vigoureusement ou en nettoyant consciencieusement avec des outils électriques. Enlever la peinture écaillée ou décollée en grattant. Poncer légèrement les bords bruts pour assurer une couche de finition lisse. Les surfaces lustrées doivent être poncées au papier à grains fins. Éliminer la poussière de ponçage avant d'appliquer la peinture.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Application

Bien mélanger le produit avec un mouvement circulaire et montant. L'Apprêt pour terrasses et parements Maxum^{MD} peut être appliqué au pinceau, au pulvérisateur, au rouleau ou à la raclette, pour un taux d'application ne dépassant pas 32,51 m² (350 pi²) par contenant de 3,79 L. La texture de la surface et sa porosité affecteront le rendement réel. Pour de meilleurs résultats d'application au pinceau, utiliser un pinceau synthétique à filament de qualité. Pour une application au rouleau, utiliser un manchon de rouleau de 1/4" ou 3/8" pour les surfaces lisses, de 1/2" pour les surfaces semi-rugueuses. La buse du pulvérisateur doit être de 0,017 - 0,021. Toujours respecter attentivement les recommandations du fabricant du pulvérisateur. Ne pas appliquer lorsque la température de la surface ou de l'air est inférieure à 4,4 °C degré (40 °F). Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne pas appliquer si la pluie menace. En cas d'utilisation sur des bois rouges tels que le cèdre et le séquoia, il peut être nécessaire d'appliquer deux couches pour rendre étanche le tanin du bois. Ne pas diluer.

Nettoyage

Nettoyer les pinceaux et l'équipement utilisé au White Spirit ou suivre les directives locales relatives à l'utilisation de solvants.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

ATTENTION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements.

Tenir loin des flammes et des étincelles.

Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément.

Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

BLOQUE LES TACHES GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

**Consulter la fiche signalétique de ce produit
pour tous renseignements en matière de
santé et de sécurité.**