

## Description générale

Le **granulat antidérapant HP6300** est un additif compatible avec tous les revêtements pour planchers. Pour créer une surface antidérapante, disperser manuellement le granulat sur le feuil humide, puis repasser avec un rouleau. Il n'est pas recommandé d'ajouter le granulat directement au revêtement avant son application.

- L'agrégat antidérapant est compatible avec tous les revêtements pour planchers
- L'agrégat devrait être dispersé manuellement sur le revêtement fraîchement appliqué
- Taille des particules n° 16

## Usages

Formulé spécialement pour surélever une semelle ou une roue posée sur une surface humide ou mouillée, cet agrégat antidérapant permet à l'eau de s'échapper afin d'éviter l'hydroplanage de la semelle ou de la roue.

## Comparaison de produits

Matériau	Echelle de dureté de Mohrs	Form du grain
Sable siliceux	5	Arrondie
Laitier de charbon	6-7	Irrégulière
Grenaille/grains d'acier	6-7	Arrondie /Angulaire
Grenat	7-8	Irrégulière
Quartz	7	Angulaire
HP6300	6-7	Angulaire/en forme de blocs

## Application

### Obtention d'un feuil d'épaisseur minimale :

Préparer et sceller le plancher. Appliquer le revêtement pour planchers à l'épaisseur de feuil humide recommandée par le fabricant. Disperser l'agrégat manuellement sur le feuil humide à raison de 92,9 à 278,7 m<sup>2</sup> (1 000 – 3 000 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres d'agrégat, selon les conditions antidérapantes spécifiques souhaitées. Repasser avec un rouleau afin d'enrober l'agrégat dans le feuil humide.

### Feuil de 1,6 mm

Préparer et sceller le plancher, puis appliquer le revêtement pour planchers à raison de 13,9 m<sup>2</sup> (150 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres et disperser manuellement l'agrégat jusqu'à un maximum de 2,44 kg/m<sup>2</sup>. Laisser sécher toute la nuit, puis balayer ou aspirer l'excédent d'agrégat. Appliquer une autre couche à raison de 4,64 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres.

### Feuil de 3,2 mm

Préparer et sceller le plancher, puis appliquer le revêtement pour planchers à raison de 13,9 m<sup>2</sup> (150 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres et disperser manuellement l'agrégat jusqu'à un maximum de 2,44 kg/m<sup>2</sup>. Laisser sécher toute la nuit, puis balayer ou aspirer l'excédent d'agrégat. Appliquer une autre couche à raison de 4,64 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres et disperser à nouveau manuellement l'agrégat jusqu'à un maximum de 2,44 kg/m<sup>2</sup>. Laisser sécher toute la nuit, puis balayer ou aspirer l'excédent d'agrégat. Appliquer une couche finale à raison de 4,64 m<sup>2</sup> (50 pi<sup>2</sup>) par 3,79 litres.

## Nettoyage

**UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE.** Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

**AVERTISSEMENT!** Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

## Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

Substance ou mélange non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH)

Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé. Consulter la fiche signalétique pour des renseignements complémentaires en matière de santé et de sécurité.

**IMPORTANT :** Ce produit est conçu pour être mélangé avec d'autres composants. Le mélange des composants présentera des risques. Avant d'ouvrir les emballages, lire toutes les étiquettes d'avertissement. Prendre toutes les précautions.

## GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous renseignements de santé et de sécurité.

## Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant indépendant autorisé.

Appeler au 1 866 708-9180 ou visiter le site [www.benjaminmoore.ca](http://www.benjaminmoore.ca)