Benjamin Moore[MD]

Advance[MD]

Intérieur extérieur alkyde à base d'eau
Fini Très Lustré Y794

Description générale

Émail alkyde à base d'eau de qualité supérieure qui procure les propriétés d'étalement et de fluidité désirées d'une peinture alkyde traditionnelle. Il est facile à appliquer, résiste aux éclaboussures et se nettoie à l'eau savonneuse pour offrir un fini robuste très lustré qui supporte les lavages répétés.

- Excellentes propriétés de fluidité et d'étalement
- Temps de reprise prolongé
- Jaunissement minimal
- Application facile
- Résistance à l'adhérence de contact

Usages

Idéal pour les armoires, les moulures, les portes, les murs, les plafonds et les meubles apprêtés et déjà peints. Recommandé pour une utilisation sur du bois intérieur, du plâtre, des panneaux muraux, du métal et de la maçonnerie correctement apprêtés. Utilisation pour l'extérieur sur des substrats métalliques, en maçonnerie et en boiseries stables correctement apprêtés, telles que l'érable, le cèdre et le séquoia.

Couleurs	Blanc (01), Noir (80)
Bases	1X, 2X, 3X, 4X
Système de coloration	Gennex[MD]

Fiche technique

Type de liant		Alkyde à base d'eau
Type de pigment		Dioxyde de titane
Solides par volume		41 ± 2 %
Taux d'étalement d'un contenant de 3,79 L		37,2 – 46,5 m² (400 – 500 pi²)
Épaisseur de feuil recommandée	Humide :	3,2 – 4,0 mils
	Sec :	1,3 – 1,6 mils

Selon la texture et la porosité du substrat. Prévoir une quantité appropriée de peinture pour le projet afin d'assurer l'uniformité de la couleur tout en réduisant la mise au rebut de peinture en trop.

Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR	Non collant au toucher :	1 – 3 heures
	Prêt à recouvrir :	4 – 6 heures

Sèche par évaporation, durcit par oxydation. Advance[MD] atteindra une dureté et une adhérence maximale au fil du temps. Ne pas soumettre à une forte abrasion ni replacer de tablettes/plateaux avant une période de 5 à 7 jours afin d'éviter d'endommager le fini. Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de durcissement.

Température de la surface à l'application	Min :	10 °C (50 °F)
	Max :	32,2 °C (90 °F)
Viscosité		99 ± 4 KU
Point d'éclair		Aucun
Lustre/Éclat		85 + à 60°

Le lustre/brillant final sera obtenu en 1 à 2 semaines.

Diluant de nettoyage		Eau propre
Dilution		Consulter la page 2
Poids par contenant de 3,79 L		4,8 kg (10,8 lbs.)
Température d'entreposage	Min :	4,4 °C (40 °F)
	Max :	32,2 °C (90 °F)
COV		< 50 g/L

Systèmes d'apprêt

Apprêter les surfaces neuves, et apprêter ou retoucher au besoin les surfaces déjà peintes. Pour un meilleur pouvoir couvrant, teinter l'apprêt d'une couleur semblable à celle de la couche de finition.

Remarque spéciale : Certaines couleurs hors série nécessitent l'Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] pour base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant.

Produits en bois et en bois d'ingénierie : Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046) ou Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032)

Bois qui saigne (séquoia et cèdre) :
Intérieur :
Sous-couche et apprêt-scellant Avant-Première[MC] (K032) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)
Extérieur :
Apprêt pour terrasses et parements Avant-PremièreMC (K094)

Armoires : Poncer toutes les surfaces avec du papier abrasif de grain 220 ou plus avant d'appliquer l'apprêt. Pour un fini plus lisse, poncer légèrement après chaque couche. Éliminer la poussière.

Bois, fibres de pin et thermoplastique et Mélamine (Formica) : Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Plastique (vinyle) de placage : Enlever plastique de placage en ponçant puis appliquer Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Cloisons sèches : Apprêt pour cloison sèches (K265)

Plâtre : Apprêt pour cloisons sèches (K265) ou Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Maçonnerie brute ou texturée : Bouche-pores d'intérieur/extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec[MD] (K571)

Maçonnerie et béton lisse coulé ou précoulé à apprêter : Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première[MC] (K046)

Métaux ferreux (acier et fer): L'apprêt acrylique pour métal (HP1100) ou l'apprêt alkyde pour métal (HP1320)

Métaux non-ferreux (métal galvanisé et aluminium) : Enlever tout contaminant des surfaces métalliques neuves en nettoyant soigneusement avec l'émulsifiant pour l'huile et la graisse (HP6000). Les surfaces métalliques neuves, non ferreuses et lustrées qui seront exposées à l'abrasion devraient être poncées avec un papier abrasif très fin ou un tampon abrasif synthétique afin de favoriser l'adhérence. Haute Performance Apprêt Acrylique Pour Métal (HP1100)

Tous substrats à repeindre : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus

Certifications et qualifications

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.

MPI	157

Restrictions

- Selon la température et les conditions de séchage, le produit peut nécessiter jusqu'à 30 jours pour atteindre sa dureté optimale et son lustre final.
- Déconseillé pour une utilisation extérieure sur le pin.
- Poncer les surfaces alkydes lustrées avant d'appliquer Advance.

Assistance technique

Ce produit est offert chez un détaillant Benjamin Moore indépendant autorisé.

Appeler au 1 800-361-5898 ou visiter le site www.benjaminmoore.ca

Préparation de la surface

Les surfaces à peindre doivent être propres et exemptes de saleté, poussière, cire, savon, huile, graisse et substances hydrosolubles. Enlever la peinture pelée ou écaillée, puis poncer la surface pour l'égaliser avec les surfaces adjacentes. Dépolir les surfaces lustrées. Laisser durcir les surfaces neuves de plâtre et de maçonnerie avant de les peindre. Les trous de clous, fissures et autres imperfections de surface doivent être badigeonnés d'apprêt, réparés puis recouverts d'une autre couche d'apprêt.

Laisser durcir pendant 30 jours les surfaces de plâtre ou de maçonnerie neuves avant d'appliquer une couche de base. Le plâtre doit être dur, légèrement lustré et avoir un pH maximum de 10. Un plâtre mou, poreux ou poudreux indique un durcissement inadéquat. Ne jamais poncer une surface en plâtre; égaliser la surface au couteau, puis apprêter le plâtre avant et après l'application d'une pâte à colmater. Pour favoriser son adhérence, le béton coulé ou précoulé très lisse doit être mordancé ou abrasé, après avoir éliminé tous les agents de démoulage et composés durcisseurs. Avant d'apprêter, enlever la poudre et les particules non adhérentes.

Substrats difficiles à traiter : Benjamin Moore propose un grand nombre d'apprêts spécialisés pour les substrats difficiles à traiter, comme le bois qui saigne, les taches de graisse, les marques de crayons de cire, les surfaces lustrées durcies, le métal galvanisé ou tout autre substrat pour lequel l'adhérence de la peinture ou l'élimination des taches peut se révéler problématique. Consulter un détaillant Benjamin Moore[MD] pour trouver le produit approprié.

Remarque : La peinture Advance jaunit moins que les alkydes traditionnels; toutefois, un léger jaunissement est possible. Cet effet se développe plus rapidement dans les endroits sombres ou mal ventilés et est plus visible pour les couleurs claires.

Application

Bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. Appliquer une ou deux couches. Application de la peinture : Pour un résultat optimal, utiliser un pinceau en fibres de nylon et polyester de qualité supérieure de Benjamin Moore[MD], un rouleau en microfibre de qualité supérieure Benjamin Moore[MD], ou un applicateur de qualité équivalente. Appliquer généreusement à partir d'une section non peinte jusqu'à une surface fraîchement peinte. Ce produit peut aussi être pulvérisé.

Pinceau : nylon et polyester
Rouleau : qualité supérieure

Pulvérisation sans air :
Pression / 1 500 – 2 500 PSI
buse / 0,013 – 0,017

Pulvériser, HVLP:
Pression du fluide – 20 PSI
Buse : 1,8 - ajouter 118,2 mL d'eau par 3,79 L

Dilution et nettoyage

L'ajout du retardateur (K518) de Benjamin Moore[MD] peut s'avérer nécessaire dans certaines conditions afin d'adapter le temps de reprise ou les caractéristiques de pulvérisation.
Ajouter le retardateur (K518) ou de l'eau : maximum de 236 ml pour un contenant de 3,79 L
Ne jamais ajouter d'autres peintures ou solvants.

Nettoyage : Laver les pinceaux, rouleaux et autres applicateurs dans de l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. Pour prévenir la formation de rouille sur l'équipement de pulvérisation, effectuer un rinçage final avec de l'essence minérale.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE.
Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Renseignements en matière de santé, sécurité et environnement

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous renseignements de santé et de sécurité.

Benjamin Moore & Cie Ltée. 1651, Stellar Drive, entrepôt 1, Whitby, ON L1N 0R1 1-800-361-5898 www.benjaminmoore.ca Y794 FR 110526
Advance, Benjamin Moore, Gennex, Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Avant-Première est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. ©Benjamin Moore & Cie Ltée, 2025, 2026. Tous droits réservés.