

ULTRA SPEC[®] EXT

PROFESSIONAL QUALITY EXTERIOR COATING

- Exceptional film durability
- Exceptional hide
- Resistant to colour fading, blistering, and alkali
- Low temperature application 4.4 °C (40 °F) extends the painting season
- Easy application
- Dries quickly for fast recoat
- Provides a mildew resistant coating
- Living Building Challenge (LBC) Declare label available
- Health Product Declaration (HPD) documents available
- Engineered with Gennex[®] Colour Technology

Formulated for the Professional Contractor



Ultra Spec[®] EXT is a professional-quality exterior coating designed to meet the needs of professional painting contractors, facility managers, property managers, and specifiers.

FINISH	CODE	VEHICLE TYPE	VOLUME SOLIDS	COVERAGE ¹	DRY TIME ²	VOC RANGE	MPI
Flat	K447	100% Acrylic	37.4 ± 2%	32.5-41.8 sq. m.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 g/L	10
Low Lustre	K455	100% Acrylic	36.8 ± 2%	32.5-41.8 sq. m.	Touch: 1 hour Recoat: 4 hours	< 50 g/L	214
Satin	K448	100% Acrylic	38 ± 2%	32.5-41.8 sq. m.	Touch: 1 hours Recoat: 4 hours	< 50 g/L	15
Gloss	K449	100% Acrylic	38.4 ± 2%	32.5-41.8 sq. m.	Touch: 1 hours Recoat: 4 hours	< 50 g/L	11

SDSs and TDSs are available at Benjaminmoore.ca.

¹Theoretical coverage for a can of 3.79 L at recommended film thickness (sq. m.). ²Dry time at 25 °C (77 °F) at 50% RH.



Benjamin Moore[®] is a proud member of the Canada Green Building Council, a nonprofit organization of building industry leaders working to make environmentally responsible, profitable, and healthy buildings.

Contact your Benjamin Moore representative to learn more about Ultra Spec[®] and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in your area, visit benjaminmoore.ca or call 1-866-708-9180.



ULTRA SPEC^{MD} EXT

REVÊTEMENT D'EXTÉRIEUR DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Durabilité exceptionnelle du feuil
- Pouvoir couvrant remarquable
- Résistance à la décoloration, au cloquage et aux alcalis
- Application à basse température (4,4 °C - 40 °F) pour prolonger la saison de peinture
- Application facile
- Séchage rapide pour un recouvrement dans les plus brefs délais
- Revêtement résistant à la moisissure
- Étiquette Living Building Challenge (LBC) de Declare
- Documents Health Product Declaration (HPD)
- Revêtement conçu avec la technologie de la couleur Gennex^{MD}



Benjamin Moore^{MD} est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada, un organisme sans but lucratif regroupant les chefs de file de l'industrie du bâtiment, qui vise à fabriquer des bâtiments respectueux de l'environnement, rentables et salubres.

Contactez votre représentant Benjamin Moore afin d'en apprendre davantage sur Ultra Spec^{MD} et sur l'avantage Benjamin Moore. Pour trouver le représentant dans votre région, rendez-vous sur benjaminmoore.ca ou appelez au **1 800 361-5898**.

Conçu pour l'entrepreneur professionnel



Ultra Spec^{MD} EXT est un revêtement d'extérieur de qualité professionnelle conçu pour répondre aux besoins des entrepreneurs peintres professionnels, des gestionnaires de l'immobilier et des installations, et des rédacteurs de devis.

FINI	CODE	TYPE DE LIANT	SOLIDES PAR VOLUME	TAUX D'ÉTALEMENT ¹	TEMPS DE SÉCHAGE ²	COV	MPI
Mat	K447	100 % acrylique	37,4 % ± 2 %	32,5-41,8 m ²	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 4 h	< 50 g/L	10
Peu lustré	K455	100 % acrylique	36,8 % ± 2 %	32,5-41,8 m ²	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 4 h	< 50 g/L	214
Satin	K448	100 % acrylique	38 % ± 2 %	32,5-41,8 m ²	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 4 h	< 50 g/L	15
Lustré	K449	100 % acrylique	38,4 % ± 2 %	32,5-41,8 m ²	Non collant au toucher : 1 h Prêt à recouvrir : 4 h	< 50 g/L	11

Les fiches de données de sécurité et techniques sont disponibles sur Benjaminmoore.ca.

¹Taux d'étalement théorique pour un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée (m²).

²Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR.


Benjamin MooreTM


GENNEX^{MD}
TECHNOLOGIE DE LA COULEUR

© Benjamin Moore & Cie Limitée, 2020, 2022. Benjamin Moore, Gennex, Ultra Spec et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux E.-U. M2452592BF 4/22

