

Caractéristiques

- Excellentes propriétés de recouvrement et d'étalement
- Séchage lent pour une pénétration maximale du produit
- Amélioration de l'adhérence sur les surfaces abîmées par les intempéries et les surfaces farineuses préparées
- Résistance à la moisissure

Usages recommandés

Surfaces d'extérieur suivantes : bois non peint et surfaces abîmées par les intempéries déjà peintes. Peut être utilisé sous les peintures latex ou diluée à l'eau, les émaux alkydes et les peintures d'extérieur. Convient à une variété de surfaces d'extérieur, comme les murs, garnitures et volets.

Description générale

Un apprêt d'extérieur à haute teneur en huile qui pénètre en profondeur dans les surfaces de bois et qui sèche lentement pour favoriser l'adhérence maximale du produit, même sur les surfaces abîmées par les intempéries.

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Non conçu pour les terrasses

Renseignement sur les produits

Couleurs — Standard :		Fiche technique ◇		Blanc				
Les couleurs blanc (01) (Le blanc peut être teinté avec un maximum de 2 oz liq. de colorants Inspiration Couleur ^{MD} de Benjamin Moore ^{MD} par 3,79 L.)		Liant		Alkyde				
— Bases à teinter :		Pigments		Dioxyde de titane				
S/O		Solides par volume		66 %				
— Couleurs spéciales :		Rendement théorique d'un contenant de 3,79 L à l'épaisseur de feuil recommandée		23,2 - 37,2 m ² (250-400 pi ²)				
Contacter un représentant Benjamin Moore.		Épaisseur de feuil recommandée		<table border="0"> <tr> <td>– Humide</td> <td>3,1 mils</td> </tr> <tr> <td>– Sec</td> <td>2,1 mils</td> </tr> </table>	– Humide	3,1 mils	– Sec	2,1 mils
– Humide	3,1 mils							
– Sec	2,1 mils							
Certifications et qualifications :		Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'HR		<table border="0"> <tr> <td>– Sec au toucher</td> <td>6 – 8 heures</td> </tr> <tr> <td>– Prêt à recouvrir</td> <td>12 heures</td> </tr> </table>	– Sec au toucher	6 – 8 heures	– Prêt à recouvrir	12 heures
– Sec au toucher	6 – 8 heures							
– Prêt à recouvrir	12 heures							
Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés		Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, recouvrement et réutilisation.						
CENTRE D'INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE :		Mode de séchage		Évaporation, oxydation				
1-800-361-5892, info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca		Viscosité		79 ± 2 KU				
		Point d'éclair		Combustible				
		Lustre/Éclat		Peu lustré				
		Température de la surface à l'application		<table border="0"> <tr> <td>– Min.</td> <td>10 °C (50 °F)</td> </tr> <tr> <td>– Max.</td> <td>32 °C (90 °F)</td> </tr> </table>	– Min.	10 °C (50 °F)	– Max.	32 °C (90 °F)
– Min.	10 °C (50 °F)							
– Max.	32 °C (90 °F)							
		Dilution		Ne pas diluer				
		Diluant de nettoyage		Essence minérale				
		Poids par contenant de 3,79 L		5,8 kg (12,8 lb)				
		Température d'entreposage		<table border="0"> <tr> <td>– Min.</td> <td>4,4 °C (40 °F)</td> </tr> <tr> <td>– Max.</td> <td>32 °C (90 °F)</td> </tr> </table>	– Min.	4,4 °C (40 °F)	– Max.	32 °C (90 °F)
– Min.	4,4 °C (40 °F)							
– Max.	32 °C (90 °F)							
		Composés organiques volatils (COV)						
				266 g/L				

◇ Les valeurs indiquées sont pour le blanc. Pour obtenir les valeurs d'autres bases ou couleurs, prière de communiquer avec Benjamin Moore.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, grandes quantités de poussière de farinage, résidus huileux et moisissure. Les surfaces non exposées aux intempéries, comme les avant-toits, les plafonds et les surplombs, doivent être lavées au détergent ou rincées à l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage au jet puissant afin d'éliminer les sels de surface pouvant nuire à l'adhérence du revêtement. Avant d'appliquer le revêtement, enlever la moisissure avec le nettoyant tout usage (K318) de Benjamin Moore^{MD}. **Mise en garde** : Consulter les fiches technique et signalétique du nettoyant tout usage (K318) pour savoir comment l'utiliser et le manipuler convenablement. Enlever la peinture non adhérente ou écaillée avec un grattoir, une brosse métallique ou du papier abrasif. Apprêter les trous de clous, les surfaces devant être calfeutrées et le bois nu, puis appliquer sur toute la surface une couche d'apprêt Avant-Première^{MC}.

Mise en garde : Les déclins ou les parements rabotés bien lisses doivent être poncés pour éliminer le glacié d'usinage et favoriser la pénétration et l'adhérence du produit.

AVERTISSEMENT : Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Systèmes d'apprêt et de finition

Les surfaces neuves doivent être bien apprêtées, et les surfaces déjà peintes peuvent être apprêtées ou retouchées au besoin. Pour favoriser son pouvoir couvrant et lorsqu'un changement marqué de couleur est désiré, colorer l'apprêt dans une teinte semblable à celle de la couche de finition. **Remarque** : Certaines couleurs hors série peuvent nécessiter un apprêt pour base foncée teinté selon une formule spéciale pour obtenir la nuance désirée. Consulter un détaillant Benjamin Moore.

Produits en bois et en bois d'ingénierie

Apprêt : Apprêt d'extérieur pour bois Avant-Première^{MC} (K100)

Finition : Une ou deux couches du fini d'extérieur Benjamin Moore^{MD} approprié

Parement en panneaux de fibres dures, avec ou sans apprêt d'usine

Apprêt : Apprêt d'extérieur pour bois Avant-Première^{MC} (K100)

Finition : Une ou deux couches du fini d'extérieur Benjamin Moore^{MD} approprié.

Maçonnerie brute ou texturée

Apprêt : Bouche-pores d'intérieur et d'extérieur à haut pouvoir garnissant pour maçonnerie Ultra Spec^{MD} (K571)

Finition : Une ou deux couches du fini d'extérieur Benjamin Moore^{MD} approprié

Tous substrats à repeindre : Selon le type de substrat, enduire les surfaces nues de l'apprêt recommandé ci-dessus.

Application

Mélange de la peinture : Immédiatement avant utilisation, bien mélanger la peinture même si elle a été brassée mécaniquement chez le détaillant. Avant d'appliquer le fini, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture pour terminer une section entière, autant pour les couleurs prêtes-à-poser que pour les couleurs hors série. Bien mélanger le produit et appliquer avec un pinceau de soie naturelle ou tout usage de bonne qualité, un rouleau à poils courts ou un pulvérisateur.

Pulvérisation sans air : Pression : 1 500 - 2 500 psi
Buse : 0,013 - 0,017

Dilution et nettoyage

Ne pas diluer. Ne pas ajouter d'autres peintures, huiles, siccatifs ou vernis. Nettoyer le matériel avec de l'essence minérale.

UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans le cadre d'un programme de recyclage de contenants. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Renseignement en matière de santé, sécurité et environnement

ATTENTION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION

Tenir loin des flammes et des étincelles.

Les chiffons utilisés avec ce produit peuvent s'enflammer spontanément. Immédiatement après leur utilisation, faire tremper les chiffons dans l'eau ou les étendre à plat pour les faire sécher, puis les mettre au rebut.

Utiliser uniquement dans une zone bien aérée. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé le produit.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS Pour substrats très farineux

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.