



ODEUR RÉDUITE*

APPRÊT À BASE D'HUILE

RO-3000

Caractéristiques

- Scellement des surfaces poreuses
- Adhérence supérieure
- Séchage rapide
- Suppression des taches

Usages recommandés

Taches sur les surfaces intérieures suivantes : cloisons sèches, plâtre, bois, maçonnerie, carreaux insonorisants, surfaces peintes et papier peint. Peut être utilisé sur les taches d'eau, tannins, fumée, rouille, crayon, encre, nicotine, café, etc. Peut aussi sceller les taches de suie et de fumée sur les murs endommagés par le feu. Peut servir à retoucher les parements multicouches, en bois ou en bardeaux. Idéal pour les bureaux, écoles, résidences et autres endroits nécessitant un revêtement à séchage rapide et à faible odeur.

Description générale

L'apprêt à base d'huile et odeur réduite* est un scellant à base de solvant qui sèche rapidement et peut recouvrir efficacement un grand nombre de taches, notamment celles qui sont difficiles à sceller avec un couvre-taches à base d'eau. Il peut être utilisé sur des surfaces nues ou déjà peintes. En plus de sécher en 30 minutes, il peut être recouvert après deux heures.

* Odeur moins prononcée que celle des apprêts alkydes INSL-X^{MD}

Restrictions

- Ne pas appliquer si la surface, les substrats ou la température ambiante sont inférieurs à 7,2 °C (45 °F).
- Ne pas utiliser comme peinture d'apprêt sur les parements d'une maison entière.
- Utilisation non recommandée sur les plastiques PVC ou CPVC.

Renseignements sur le produit

Couleurs — Standard :

RO-3000, Blanc

Peut teinter jusqu'à 60 ml de colorant universel de 3,79 litres

— Bases à teinter :

S/O

— Couleurs spéciales :

Contactez votre détaillant.

Certifications et qualifications :

Les produits indiqués dans cette fiche technique contiennent 350 grammes par litre de COV/SOV (2,92 lb/gal.) à l'exclusion de l'eau et des solvants exemptés.

Master Painters Institute MPI n° 45

Assistance technique :

Ce produit est offert chez un détaillant indépendant autorisé.

Pour connaître l'emplacement du détaillant le plus proche, appeler au 1-800-361-5898 ou consulter le site www.insl-x.ca

Données techniques

Blanc

Type de liant Alkyde/acrylique de styrène

Type de pigment Dioxyde de titane

Solides par volume 54 ± 2 %

Rendement par contenant de 3,79 litres 30,2 – 39,5 m²
avec l'épaisseur de feuil recommandée 325 – 425 pi. ca.)

Épaisseur de feuil – Humide 3,7 – 5,0 mils
recommandée – Sec 2,0 – 2,7 mils

Selon la texture et la porosité du substrat. S'assurer d'évaluer la bonne quantité de peinture pour le travail à effectuer. Cela garantira l'uniformité de la couleur et évitera de devoir disposer de quantités excessives de peinture.

Temps de séchage – Non collant au toucher 30 minutes
@ 25 °C (77 °F) @ – Prêt à recouvrir 2 heures
50 % HR

Une humidité élevée ou des températures froides peuvent prolonger le temps de séchage, de recouvrement et de durcissement.

Mode de séchage Oxydation

Viscosité 87 ± 3 KU

Point d'éclair 39,4 °C (103 °F) ou plus
(TT-P-141, méthode 4293)

Lustre/Éclat Mat

Température de la surface à l'application – Min. 7,2 °C (45 °F)
– Max. 32,2 °C (90 °F)

Dilution Ne pas diluer

Diluant de nettoyage Essences minérales

Poids par contenant de 3,79 L 6 kg (13,3 lb)

Température d'entreposage – Min. 7,2 °C (45 °F)
– Max. 35 °C (95 °F)

Composés organiques volatils (COV)

345 grammes/litre

Apprêt-scellant à base d'huile et odeur réduite* RO-3000

Préparation de la surface

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, de cire, de graisse, de moisissure de peinture cloquée ou écaillée ou de tout autre contaminant de surface. La saleté, la cire et la craie doivent être éliminées à l'aide d'une solution détergente. Gratter vigoureusement la zone tachée pour enlever la tache autant que possible. La moisissure doit être éliminée par lavage avec une solution d'une partie d'eau de Javel * et trois parties d'eau. Bien rincer et laisser sécher. La graisse et l'huile doivent être éliminées à l'aide d'un émulsifiant d'huile et de graisse. La peinture cloquée ou écaillée doit être grattée ou poncée et tout reste de peinture bien adhérente doit être poncé en biseau. Éliminer la poussière de ponçage avec un chiffon collant. Le papier peint décollé et la pâte résiduelle doivent être éliminés par grattage, ponçage ou en utilisant un décapant de papier peint commercial.

* Suivre les instructions du fabricant pour savoir comment manipuler et utiliser la solution détergente de façon sécuritaire.

AVERTISSEMENT! Le raclage, le sablage ou l'enlèvement des vieilles couches de peinture peuvent entraîner le dégagement de poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. UNE EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES OU DES DOMMAGES AU CERVEAU, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Réduire le risque d'exposition en portant un appareil respiratoire conforme aux normes NIOSH. Nettoyer à fond à l'aide d'un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer un travail d'enlèvement de peinture, prière de consulter le site de Santé Canada à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/plomb/trousse-information-plomb-questions-couramment-posees-effet-exposition-plomb-sante-humaine.html>

Application

Bien brasser le produit avant l'application. L'apprêt à base d'huile et odeur réduite* peut être appliqué au pinceau, rouleau, tampon applicateur ou pulvérisateur. En cas d'application au rouleau, la texture de la surface déterminera la longueur des poils. En cas d'application au pinceau, utiliser un pinceau de soies naturelles ou un pinceau en nylon et polyester recommandé pour les produits à base de solvant. Ne pas appliquer si la température ambiante, de la surface ou du matériau est inférieure à 7,2 °C (45 °F).

NOTE : Pour de meilleurs résultats, appliquer une couche de finition dans les 48 heures.

* Odeur moins prononcée que celle des apprêtes alkydes INSL-X^{MD}

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'essence minérale. Nettoyer les déversements rapidement avec de l'essence minérale. La substance une fois sèche est difficile à enlever.

Renseignements en matière de santé sécurité et environnement

ATTENTION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

DANGER DE COMBUSTION

Tenir loin des flammes et des étincelles.

Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément.

Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré. Le contenant doit être bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le produit se renverse, l'essuyer avec un chiffon absorbant inerte et le jeter conformément aux règlements municipaux. Bien se laver après avoir manipulé.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour tous renseignements de santé et de sécurité.